

MEMPHIS NM. 25000

51% (LI) LINO
49% (CO) COTONE

IMPIEGO

RETT. FIN. 14 A 1 CAPO

DELPHI NM. 2/50

85% (CO) COTONE
15% (WS) CASHMERE

IMPIEGO

RETT. FIN. 14 A 1 CAPO

HYDRA NM. 14000

52% (CO) COTONE
48% (VI) VISCOSA

IMPIEGO

RETT. FIN. 12 A 1 CAPO

SAND NM. 3/90

100% (CO) COTONE

IMPIEGO

RETT. FIN. 14 A 1 CAPO

VENERE NM. 2/29

100% (LI) LINO

IMPIEGO

RETT. FIN. 12 A 1 CAPO

FINISSAGGIO

PER OTTENERE UNA BUONA STABILITÀ DIMENSIONALE E MANO PIÙ MORBIDA CONSIGLIAMO DI FOLLARE I TELI O I CAPI IN ACQUA TIEPIDA CON 2GR./LT. DI AMMORBIDENTE, QUINDI CENTRIFUGARE ED ASCIUGARE IN TUMBLER SENZA ECCEDERE NELL'ESSICCAZIONE.

FINIRE STIRANDO CON ABBONDANTE VAPORE.

SONO NECESSARIE PROVE PREVENTIVE DI TESSITURA E FINISSAGGIO PER VERIFICARE CHE I CAPI SODDISFINO I REQUISITI RICHIESTI.

NOTE

SEGNALIAMO CHE IL LINO, FIBRA NATURALE, NON SEMPRE PRESENTA UNIFORMITÀ DI BASE SUL GREGGIO, PERCIÒ NON POSSIAMO ESCLUDERE DIFFERENZE DI TONALITÀ NELLE FORNITURE.

INOLTRE PER LA SUA CARATTERISTICA NATURALE DI "RIGIDITÀ" IL LINO, A VOLTE, PUÒ EVIDENZIARE SPIRALITÀ NELLA MAGLIA RASATA DOPO IL LAVAGGIO IN ACQUA.

COLORI UNITI: SI POSSONO TINGERE TUTTI I COLORI DELLE CARTELLE STAGIONALI E COLORI A RICHIESTA.

N.B.

I COLORI PROPOSTI SU QUESTA CARTELLA SONO REALIZZATI IN MEMPHIS 25000. LA RIPRODUZIONE DEI COLORI PUÒ VARIARE TINGENDO ARTICOLI DI COMPOSIZIONE DIFFERENTE. NON TUTTI I COLORI POTRANNO ESSERE RIPRODOTTI FEDELMENTE.

MEMPHIS NM. 25000

51% (LI) LINEN
49% (CO) COTTON

KNITTING

FLAT MACHINE 14 1 PLY

DELPHI NM. 2/50

85% (CO) COTTON
15% (WS) CASHMERE

KNITTING

FLAT MACHINE 14 1 PLY

HYDRA NM. 14000

52% (CO) COTTON
48% (VI) VISCOSE

KNITTING

FLAT MACHINE 12 1 PLY

SAND NM. 3/90

100% (CO) COTTON

KNITTING

FLAT MACHINE 14 1 PLY

VENERE NM. 2/29

100% (LI) LINEN

KNITTING

FLAT MACHINE 12 1 PLY

FINISHING

FOR MAXIMUM FABRIC STABILITY AND SOFTNESS MILL LIGHTLY IN WATER WITH 2 GRAMS OF SOFTNER PER LITRE, SPIN DRY AND TUMBLE DRY WITHOUT OVERDRYING.

STEAM PRESS WELL.

PRELIMINARY TESTING ON KNITTING AND FINISHING SETTINGS IS NECESSARY TO VERIFY THAT GARMENTS MEET REQUIREMENTS.

NOTES

LINEN IS A NATURAL FIBRE AND ITS LACK OF UNIFORMITY FROM THE RAW STAGE, MAY CAUSE SHADE CHANGES IN THE GOODS SUPPLIED. MOREOVER BECAUSE OF LINEN'S NATURAL PECULIARITY OF "STIFFNESS", IN THE PLAIN JERSEY IT MIGHT SOMETIMES HAPPEN A SPIRALITY WHEN WASHED IN WATER.

SOLID COLOURS: SEASONAL COLOUR CARDS AS WELL AS CUSTOM-MADE COLOURS CAN BE DYED.

N.B.

COLOURS SUGGESTED IN THIS COLOUR CARD ARE REALIZED IN MEMPHIS 25000. COLOURS REPRODUCTION CAN BE CHANGE IF WE DYED YARNS WITH DIFFERENT COMPOSITIONS. IT MAY BE DIFFICULT TO EXACTLY REPRODUCE ALL THE SHADES REQUIRED.




PER CAPI RIGATI LAVARE A SECCO

IN CASE OF STRIPED KNITWEAR DRYCLEAN IS RECOMMENDED

MEMPHIS NM. 25000 - 51% (LI) - 49% (CO) - DELPHI NM. 2/50 - 85% (CO) - 15% (WS)

HYDRA NM. 14000 - 52% (CO) - 48% (VI) - SAND NM. 3/90 - 100% (CO) - VENERE NM. 2/29 - 100% (LI)



4

4



027565

A



290769

B



290329

C



290770

D



290771

E

5

5



290772



290773



290774



290742



008764

6


6



290775



290776



290777



290778




290779

7

7

A



290738

B



290780

C



027575

D



290739


E



027559

8


8




290782




290783



290507 *DA 15/1
2 1/2*



290784



290785

9

9




027577



290721



027374



008800



099070

INDEX

001205	1/B	027577	9/A	290739	7/D	290767	3/D	290776	6/B
008764	5/E	069412	2/B	290742	5/D	290768	3/E	290777	6/C
008800	9/D	099054	1/A	290760	1/D	290769	4/B	290778	6/D
026865	1/C	099070	9/E	290761	1/E	290770	4/D	290779	6/E
027374	9/C	290329	4/C	290762	2/A	290771	4/E	290780	7/B
027559	7/E	290507	8/C	290763	2/C	290772	5/A	290782	8/A
027563	3/B	290721	9/B	290764	2/D	290773	5/B	290783	8/B
027565	4/A	290735	3/C	290765	2/E	290774	5/C	290784	8/D
027575	7/C	290738	7/A	290766	3/A	290775	6/A	290785	8/E