



SAND

Z74953

Nm 3/90 Tex 11,11x3

COMPOSIZIONE 100%(CO) cotone Makò extrafine	COMPOSITION 100%(CO) extrafine cotton makò
COLORI Cartella illustrativa colori uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta.	COLOURS Illustrative solid colours card. Customer's solid colour can be dyed upon request.
QUANTITA' OTTIMALI kg. 70-100-150-300. E' possibile produrre quantità da kg.16-24-30-40 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita	IDEAL QUANTITIES kg. 70-100-150-300 we can supply lots of 16-24-30-40 kilos with the surcharges expected by our general sales conditions
CARATTERISTICHE E' un filo composto da 3 capi di cotone Nm. 90 ritorti con una particolare operazione atta a rendere il filo leggero e di mano scattante.	FEATURES The yarn has a special dry, flowing hand feel obtained by a special twisting of 3 ply fine cotton Nm. 90
IMPIEGO Rett. Fin. 14 Cotton 24-27 gg	USE Flat machine 14 Cotton 24-27 gg
FINISSAGGIO Con un semplice stiro con abbondante vaporizzo si ottiene un ottimo aspetto della maglia. Consigliamo per una maggiore stabilità e morbidezza del tessuto di procedere ad una leggera follatura in acqua con ammorbidente, centrifugare ed asciugare in Tumbler a 85°C circa, senza essiccare. Stirare con abbondante vapore. Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti.	FINISHING Normal steam pressing is sufficient to give garments a good handle and sheen. For maximum fabric stability and softness mill lightly in water with softener, spin dry and tumble dry at 85°C without over drying. Steam press well. Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements.
ETICHETTATURA	LABELLING
STAGIONE : PRIMAVERA ESTATE 2013	Documento Approvato
DATA RILASCIO 19/12/11	