



SELENE

Z66021

Nm.27000 Tex.37,03

<p>COMPOSIZIONE</p> <p>72%(WV) lana super extrafine 120'S (17,5 Micron) 15%(PA) poliammide 13%(PL) poliestere metallizzato lurex</p>	<p>COMPOSITION</p> <p>72%(WV) 120'S super extra fine wool (17,5 Micron) 15%(PA) polyamide 13%(PL) polyester metalized lurex</p>
<p>COLORI</p> <p>cartella illustrativa SIRIO colori uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta. È importante notare che, a parità di codice, l'effetto del colore cambia notevolmente a seconda dell'articolo sul quale viene tinto, anche a causa del riflesso caldo o freddo del metallo. Consigliamo di chiedere una prova di laboratorio per i colori non presenti in cartella.</p>	<p>COLOURS</p> <p>SIRIO illustrative solid colours card. Customer's solid colours can be dyed upon request. We wish to point out that the visual perception of a colour- the colour code being equal- very much varies depending on the type of yarn on which it is dyed, due to the warm or cool metal reflection. It is advisable to ask for a lab-dip to be dyed if you wish to order a colour which is not included in colours card.</p>
<p>QUANTITA' OTTIMALI</p> <p>Kg. 70-100-150-300 E' possibile produrre bagni da kg 16-24-30-40 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.</p>	<p>IDEAL QUANTITIES</p> <p>Kg. 70-100-150-300 16-24-30-40 kg lots are available on request at extra charge according to our General Sales Conditions.</p>
<p>CARATTERISTICHE</p> <p>Filato extra pettinato, ritorto con lurex. Adatto per capi di altissima qualità.</p>	<p>FEATURES</p> <p>An extra-combed yarn twisted with lurex. Suitable for top quality garments.</p>
<p>IMPIEGO</p> <p>Rett. Fin. 14 1 capo</p>	<p>USE</p> <p>Flat machine 14 1ply</p>
<p>FINISSAGGIO</p> <p>Con un semplice stiro con abbondante vaporizzo si ottiene un ottimo aspetto della maglia. Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso merce, ad una temperatura non superiore a 35°C. Centrifugare. Asc iugare in tumbler avendo cura di non essiccare troppo. Finire stirando con abbondante vapore. Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti.</p>	<p>FINISHING</p> <p>A normal pressing with a lot of steam will give an excellent regular aspect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes In water using a wool-softener in ratio of 2-3% of the garments' weight, at a temperature of less than 35°C. Centrifuge. Tumble-dry without o ver-drying. Steam-press thoroughly. Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements.</p>
<p>ETICHETTATURA</p>	<p>LABELLING</p> <p style="text-align:center"> </p>
<p>STAGIONE PRIMAVERA ESTATE 2013 Documento Approvato</p> <p>DATA RILASCIO: 19/12/2011 </p>	