DRAGON

ZP01842 – ZP01843

Nm.2X2/120 Tex 8,3X2X2

COMPOSIZIONE	**COMPOSITION**
100% (SE) seta	100% (SE) silk
COLORI	**COLOURS**
Cartella propria con colori melange e uniti. *I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.*	Own melange and solid effect color card. *We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness values are as per Woolmark standard. Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours. Any other special fastness should be expressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	**IDEAL QUANTITIES**
Mélange: colli da Kg.24 circa. Uniti: Kg 6 – 12- 24 – 36 – 48 – 60 – 72 – 120 – 144 Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita.	Mélange colours: Box of approx. 24 Kg Solid colours: Kg 6 – 12- 24 – 36 – 48 – 60 – 72 – 120 – 144 Extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE	**FEATURES**
Un filo prezioso, una seta finissima che conferisce alla maglia un aspetto satin ed una mano dolcissima o più asciutta a seconda del trattamento di finissaggio scelto.	A precious yarn, an ultrafine silk which gives the garment a "satin" effect and a very smooth handfeel or, on the contrary, an dry one, depending on the finishing you prefer.
IMPIEGO	**USE**
Rett. Fin. 16-18 1 capo Cotton 27-30 gg 1 capo	Flat machine 16-18 1 ply FF Cotton 27-30 gg 1 ply
FINISSAGGIO	**FINISHING**
Per una mano dolce e scivolosa consigliamo: - Trattamento di follatura in acqua a 30℃ con ammo rbidente per un tempo di 1/2 minuti. - Centrifugazione. - Asciugatura in Tumbler non completa; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. - Stiro con vaporizzo e sistemazione del capo su pressa piana con pressatura a 130℃. Per un tocco più secco ed asciutto consigliamo il lavaggio a secco oppure il solo vaporizzo su pressa piana con pressatura a 130°	To achieve a soft and smooth handfeel we recommend: - Mill in water at 30℃ with softener for 1-2 min - Spin dry - Tumble dry: remove the garments from the dryer while they are still slightly wet - Press using a flat press and a heated plate; straighten the garments and steam first, then press at 130℃ To achieve an even dryer handfeel our suggestion is to dry clean or just to steam the garment on a flat press, at 130°
ETICHETTATURA	**LABELLING**



STAGIONE PRIMAVERA - ESTATE 2013

Documento Approvato

DATA RILASCIO: 12/01/2011