



ELITE

CASHWOOL STRETCH

Z65741

Nm 21000 Tex 47,61

COMPOSIZIONE 95% (WV) lana extrafine 5% (PL) elit� pbt	COMPOSITION 95% (WV) extrafine wool 5% (PL) elit� pbt
COLORI Solo colori uniti. Colori uniti speciali a richiesta. <i>I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i>	COLOURS Only solid colours. Special solid colours on demand. <i>We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness values are as per woolmark standard. Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours. Any other special fastness should be expressly requested.</i>
QUANTITA' OTTIMALI Kg. 70-100-150-300. E' possibile produrre quantit� di Kg 16-24-30-40 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	IDEAL QUANTITIES Kg. 70-100-150-300. 16-24-30-40 lots are available on request at extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE Un filato elasticizzato per una maglieria tecnica-naturale.	FEATURES A stretch yarn for a tecno-natural knitwear.
IMPIEGO Rett. Fin. 14 1 capo	USE Flat machine 14 1ply
FINISSAGGIO Per un totale rientro della maglia � necessario bagnare i capi semilavorati, o i teli, in acqua a 30�C. Non � sufficiente il solo vapore. Per ottenere una maglia pi� morbida si consiglia un trattamento in acqua tiepida max. 30�C con sapone neutro e/o ammorbidente al 2/3% sul peso dei teli, per circa 3-5 minuti. La durata del finissaggio � dipendente dal tipo di macchine e dal risultato desiderato. Asciugare in tumbler avendo cura di non essiccare troppo i capi o teli (max. 70�C) Stirare con abbondante vapore. Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti.	FINISHING We recommend to wet panels or garments in water 30�C to get a complete relaxation. Steaming is not enough to grant the right stretch. To improve softness and bulkiness we suggest milling in water at a temperature of less than 35�C for about 10 minutes using a wool softener in the ratio of 2-3% of the garment's weight. Duration of finishing depends on machine type and results desired. Dry in tumbler max 70�C, do not overdry. Steam press generously. Preliminary tests on knitting and finishing are necessary to verify that garments meet requirements.
ETICHETTATURA	LABELLING

STAGIONE PRIMAVERA ESTATE 2013

Documento Approvato

DATA RILASCIO: 21/12/11