DAHLIA

Z65921

Nm. 2/60 Tex 16.6x2

COMPOSIZIONE	**COMPOSITION**
40% (WV) lana extrafine 30% (SE) seta 30% (WS) cashmere	40% (WV) extrafine wool 30% (SE) silk 30% (WS) cashmere
COLORI	**COLOURS**
colori uniti ed effetto sablè, vedere cartella ***DIAMANTE*** Si possono tingere colori uniti a richiesta. *I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.*	Solid and sable effect color, see ***DIAMANTE*** *colour* card. Customer's solid colour can be dyed upon request. *We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness values are as per woolmark standard. Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours. Any other special fastness should be expressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	**IDEAL QUANTITIES**
Uniti: kg.70-100-150-300. E' possibile produrre quantità da kg 16-24-30-40 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	Solid: kg.70-100-150-300. 16-24-30-40 kg lots are available on request at extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE	**FEATURES**
Una mischia sontuosa, ricca, preziosa, arricchita da materiali nobili, quali cashmere e seta per una maglieria di lusso sia maschile che femminile. Filato particolarmente adatto a confezionare capi classici di alta qualità.	A sumptuous, rich and precious blend enriched by noble materials such as cashmere and silk for luxury men's and women's knitwear. This yarn is decidedly ideal for the production of classic high quality garments.
IMPIEGO	**USE**
Rett. Fin. 14-18 1 capo Cotton 24-27 gg 1 capo	Flat machine 14-18 1 ply FF Cotton 24-27 gg 1 ply
FINISSAGGIO	**FINISHING**
Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso merce, ad una temperatura non superiore a 35℃. Centrifugare. Asciugare in tumble r avendo cura di non essiccare troppo. Finire stirando con abbondante vapore.	To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes In water using a wool-softener in ratio of 2-3% of the garments' weight, at a temperature of less than 35℃. Centrifuge. Tumble-dry without over-drying. Steam-press thoroughly.
ETICHETTATURA	**LABELLING**



STAGIONE: PRIMAVERA ESTATE 2013

DATA RILASCIO: 21/12/11

Documento Approvato