



MEMPHIS

ZH02051

Nm.25000 Tex.40

COMPOSIZIONE 51%(LI) lino 49%(CO) cotone	COMPOSITION 51%(LI) linen 49%(CO) cotton
COLORI Cartella illustrativa colori uniti. Si possono tingere colori a richiesta.	COLOURS Illustrative solid colours card. Customer's solid colour can be dyed upon request.
QUANTITA' OTTIMALI kg. 70-100-150-300. E' possibile produrre quantità da kg 16-24-30-40 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	IDEAL QUANTITIES kg. 70-100-150-300. 16-24-30-40 kg lots are available on request at extra charge according to our general sales conditions.
CARATTERISTICHE Filato fine in lino cotone, adatto per maglie in punti semplici e leggeri.	FEATURES Fine linen cotton blend yarn, perfect for plain and light knits.
IMPIEGO Rett. Fin.14 1 capo	USE Flat machine 14 1ply
FINISSAGGIO Un normale vaporizzo durante lo stiro è sufficiente per ottenere una buona mano. Volendo la massima stabilità e morbidezza del tessuto procedere ad una leggera follatura in acqua con ammorbidente, centrifugare ed asciugare in tumbler a 85° circa, senza essiccar e. Stirare poi con abbondante vapore. Segnaliamo che il lino, fibra naturale, non sempre presenta uniformità di base di greggio, perciò non possiamo escludere differenze di tonalità nelle forniture. Inoltre per la sua caratteristica naturale di "rigidità" il lino, a volte, può evidenziare spirality nella maglia rasata dopo il lavaggio in acqua. Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti.	FINISHING Normal steam pressing is sufficient to give garments a good handle. To give the fabric utmost compactness and softness, lightly mill in water with softener, tumble dry at approx. 85°C without exceeding in drying. Steam press well. Linen is a natural fibre and its lack of uniformity from the raw stage, may cause shade changes in the goods supplied. Moreover because of linen's natural peculiarity of "stiffness", in the plain jersey it might sometimes happen a spirality when washed in water. Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements.
ETICHETTATURA	LABELLING
STAGIONE PRIMAVERA ESTATE 2013	Documento Approvato
DATA RILASCIO 22/12/11	