

VELLO

Nm. 3000

87% (WV) LANA EXTRAFINE

8% (PA) POLIAMMIDE

5% (WS) CASHMERE

IMPIEGO

Rett. Fin. 5-3

a 1 capo

FINISSAGGIO

Per esaltare al meglio la gonfiezza e leggerezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua a 30°C con ammorbidente.

Finire stirando con abbondante vapore.

Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti.

VELLO

Nm. 3000

87% (WV) EXTRAFINE WOOL

8% (PA) POLYAMIDE

5% (WS) CASHMERE

KNITTING

Flat Machine Gauge 5-3

1 Ply

FINISHING

To enhance the bulkiness and lightness of the yarn we suggest a light milling in water at 35-38°C for 2-3 minutes with a softener.

Finish giving generous steam.

To ensure that garments meet the requirements, it is necessary to test knitting and finishing settings.



INDEX

| | | | | | |
|--------|----|--------|----|--------|----|
| 025275 | 2B | 028123 | 2C | 600020 | 1F |
| 027136 | 3B | 028172 | 2A | 600082 | 2D |
| 027956 | 3A | 099070 | 3F | 600093 | 3D |
| 028025 | 3C | 500006 | 1D | 600095 | 1C |
| 028092 | 1A | 500013 | 1E | 621060 | 2F |
| 028093 | 1B | 600019 | 3E | 621749 | 2E |



Associazione Tessile e Salute

I nostri articoli soddisfano tutti i requisiti di Tessile e Salute.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia partecipa al progetto Tessile e Salute finanziato dal Ministero della Salute.


www.tessileesalute.it

1

2

3

A



028092




028172



027956

B



028093



025275



027136

C



600095




028123



028025

D



500006



600082



600093

E



500013



621749



600019

F



600020



621060



609070