

## CASHWOOL® PAINT

Nm. 2/30  
100% (WV) lana extrafine (19,5 µ)



“Solidità colori”: secondo le norme Woolmark.  
Eventuali esigenze particolari andranno specificate all'atto dell'ordine.

“Quantità ottimali”: scatole da Kg. 24.

Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi.

### IMPIEGO

Nm. 2/30

Cotton 21-24 GG	Rett. Fin. 12-14	a 1 capo
Cotton 12 GG	Rett. Fin. 7-8	a 2 capi

### FINISSAGGIO

Con un semplice stiro e con abbondante vaporizzo si ottiene un ottimo aspetto della maglia.

Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso della mece, ad una temperatura non superiore a 35° gradi.

Centrifugare, asciugare in tumbler a 80° gradi in 15 minuti senza essicare. Finire stirando con abbondante vapore.

## CASHWOOL® PAINT

Nm. 2/30  
100% (WV) extrafine wool (19,5 µ)



“Colour fastness”: as per Woolmark specifications.  
Any other special fastness should be expressly requested.

“Optimum quantity”: package of about 24 Kgs.

An extra charge will be required for cartons of inferior weight.

### KNITTING

Nm. 2/30

F.F. Cotton 21-24 GG	Flat Machine 12-14	1 Ply
F.F. Cotton 12 GG	Flat Machine 7-8	2 Ply

### FINISHING

A normal pressing with a lot of steam will give an excellent regular effect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes in water using a wool softener in the ratio of 2-3% of the garment's weight, at a temperature of less than 35°C.

After milling, centrifuge and tumbler dry at a temperature around 80° C for 15 Minutes. Avoid overdrying garments, press with a lot of steam.



### INDEX

530112	1/E	530130	2/E
530113	2/F	530131	1/B
530114	2/C	530133	1/A
530115	1/F	530134	2/B
530116	3/D	530135	2/A
530118	3/C	530142	3/E
530119	2/D	530144	3/A
530120	3/F	530147	1/C
530121	3/B	530148	1/D



Associazione Tessile e Salute

I nostri articoli soddisfano tutti i requisiti di Tessile e Salute.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia partecipa al progetto Tessile e Salute finanziato dal Ministero della Salute.

1



530133

2



530135

3



530144



530131



530134




530121




530147



530114



530118



530148



530119



530116



530112



530130



530142



530115



530113



530120