

## GINEPRO

Nm. 16000

62% (LI) LINO

38% (WV) LANA EXTRAFINE

### IMPIEGO

Rett. Fin. 12-14

F.F. Cotton 21-24 GG

a 1 capo

#### NOTA

Il lino per sua stessa natura presenta peculiarità del tutto speciali, incluso – in questo caso – il suo piacevole aspetto rustico, che si esprime a volte con irregolarità di titolo e presenza di bottoni.

A causa della sua naturale "rigidità", inoltre, il lino può evidenziare spirality nella maglia rasata dopo il lavaggio in acqua.

**Sono quindi necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi possedano i requisiti richiesti.**

### FINISSAGGIO

Un normale vaporizzo durante lo stiro è sufficiente per ottenere una buona mano.

Per raggiungere la massima stabilità dimensionale e una buona morbidezza consigliamo di procedere con una leggera follatura in acqua con ammorbidente, centrifugare ed asciugare in tumbler a 85° circa senza essiccare. Stirare con abbondante vapore.

## GINEPRO

Nm. 16000

62% (LI) LINEN

38% (WV) EXTRAFINE WOOL

### KNITTING

Flat Machine 12-14

F.F. Cotton 21-24 GG

1 Ply

#### NOTE

Linen, by its very nature, reveals very special peculiarities, included – in this case – its beautiful rough appearance, sometimes manifesting count unevenness and presence of neps.

In addition, due to linen natural "stiffness", spirality may appear on plain jersey when washed in water.

**Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to be sure that the garments meet your requirements.**

### FINISHING

Normal steam pressing is sufficient to give garments a good handle.

To achieve maximum dimensional stability and a good softness, our suggestion is to lightly finish in water with softener, spin dry and tumble dry at approximately 85° without exceeding in drying. Steam pressing is enough to give garments a good handfeel.



## INDEX

|        |    |        |    |        |    |
|--------|----|--------|----|--------|----|
| 521358 | 2A | 521362 | 2B | 521366 | 3B |
| 521359 | 1B | 521363 | 2C | 521367 | 1A |
| 521360 | 4A | 521364 | 3C | 521368 | 3A |
| 521361 | 4B | 521365 | 4C | 521369 | 1C |

Tutti i colori sono disponibili - *All colours available*



Associazione Tessile e Salute

I nostri articoli soddisfano tutti i requisiti di Tessile e Salute.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia partecipa al progetto Tessile e Salute finanziato dal Ministero della Salute.


www.tessileesalute.it

1




521367

2



521358

3




521368

4




521360


B




521359



521362



521366




521361

C



521369



521363



521364



521365