

SAND

Nm. 3/90

100% (CO) COTONE

IMPIEGO

Rett. Fin. 14

a 1 capo

VENERE

Nm. 2/29

100% (LI) LINO

IMPIEGO

Rett. Fin. 12

a 1 capo

SAFARI

Nm. 2/28

59% (LI) LINO

41% (CO) COTONE

IMPIEGO

Rett. Fin. 12

a 1 capo

MEMPHIS

Nm. 25000

51% (LI) LINO

49% (CO) COTONE

IMPIEGO

Rett. Fin. 14

a 1 capo

NOTA

Il lino per sua stessa natura presenta peculiarità del tutto speciali; potrebbe manifestare differenze di colore fra le partite di greggio, dando origine a scarsa uniformità di tonalità fra le forniture.

Una superficie leggermente irregolare è caratteristica propria del lino.

A causa della sua naturale "rigidità", inoltre, il lino può evidenziare spirality nella maglia rasata dopo il lavaggio in acqua.

Sono quindi necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi possiedano i requisiti richiesti.

FINISSAGGIO

Con un semplice stiro e con abbondante vaporizzo si ottiene una maglia di ottimo aspetto.

Per raggiungere buona stabilità dimensionale e mano più morbida consigliamo una leggera follatura dei teli o dei capi in acqua tiepida con 2 gr/lit. di ammorbidente quindi di centrifugare ed asciugare in tumbler senza eccedere nell'essiccazione. Finire stirando con abbondante vapore.

SAND

Nm. 3/90

100% (CO) COTTON

KNITTING

Flat Machine 14

1 Ply

VENERE

Nm. 2/29

100% (LI) LINEN

KNITTING

Flat Machine 12

1 Ply

SAFARI

Nm. 2/28

59% (LI) LINEN

41% (CO) COTTON

KNITTING

Flat Machine 12

1 Ply

MEMPHIS

Nm. 25000

51% (LI) LINEN

49% (CO) COTTON

KNITTING

Flat Machine 14

1 Ply

NOTE

Linen, by its very nature, reveals very special peculiarities; the colour of raw white yarn can vary from lot to lot and therefore cause slight colour difference among the lots supplied.

A delicately uneven surface is one of linen's peculiarities. In addition, due to linen natural "stiffness", spirality may appear on plain jersey when washed in water.

Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to be sure that the garments meet your requirements.

FINISHING

Steam pressing is enough to produce good handle.

To achieve maximum dimensional stability and pleasant softness we suggest to lightly mil in water 2 grams of softener per litre, spin dry and tumbler dry without overdrying.



Associazione Tessile e Salute

I nostri articoli soddisfano tutti i requisiti di Tessile e Salute.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia partecipa al progetto Tessile e Salute finanziato dal Ministero della Salute.



4

5

6


A

B


C

D







SAND
290736



VENERE
290736



SAFARI
290736



MEMPHIS
290736

INDEX

*■▲ 001205	1B	208375	5D	▲ 290731	2C
● 027341	4A	208381	1C	▲ 290736	4D
▲ 027563	4B	208723	5B	290742	3C
027902	2D	208725	4C	*■ 290785	6B
■ 028150	1D	● 208736	3D	290818	3B
●*■▲ 099054	1A	* 290149	2B	● 701160	6C
●*■▲ 099070	6D	▲ 290160	2A	701253	3A
● 205892	5C	▲ 290722	5A	● 701258	6A

"●" Colori disponibili in SAND Nm. 3/90 - Available colours in SAND Nm. 3/90

"*" Colori disponibili in VENERE Nm. 2/29 - Available colours in VENERE Nm. 2/29

"■" Colori disponibili in MEMPHIS Nm. 25000 - Available colours in MEMPHIS Nm. 25000

"▲" Colori disponibili in SAFARI Nm. 2/28 - Available colours in SAFARI Nm. 2/28