

1



859711

859712

859713

859741

2



859714

859715

859716

852501

3



852476

859717

852477

859718

4



859719

859720

859721

859722

5



852479

859723

859724

859725

6



852503

859726

859727

859728

A

B

C

D

A

B

C

D

7

8

9

A

859729

858733

859737

B

859730

858734

859738

C

859731

858735

859739

D

859732

858736

859740

CAMPIONE GRATUITO ESENTE DA BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO (ART.4 N.6 D.P.R. N.827 DEL 6-10-1978)

Must

SUPERGEELONG MOULINÉ NM. 2/15.000

100% (WV) lana baby merino extrafine



IMPIEGO

Rettilinea finezza 7 Cotton 12 1 Capo

FINISSAGGIO

Consigliamo di immergere i capi, a rovescio, in acqua con durezza inferiore a 5° francesi, PH 5.5. la cui temperatura non superi i 30° C. Il rapporto bagno sarà 20/1 (pari a 20 litri di acqua per ogni chilo di materiale).

Lavate con sapone follante, risciaquate, scaricate l'acqua e lavate di nuovo con poco ammorbidente se lo ritenete necessario (non oltre l'1,5% sul peso dei capi, compatibilmente con il tipo di ammorbidente utilizzato).

Centrifugate un minuto o più, per eliminare tutta l'acqua. Estrarre subito e distendere bene le maglie per evitare di rendere le pieghe permanenti.

Asciugate brevemente in tumbler ad una temperatura che non oltrepassi i 70°C.

Colori diversi necessitano tempi di follatura diversi e pertanto non possono essere trattati congiuntamente; maglie di identico colore ma lavorate su macchine di diversa finezza devono essere follate separatamente.

Poichè il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di materiale utilizzato, è necessario effettuare prove che determinano le tempistiche da adottare.

STOCK SERVICE

Il minimo ordinabile è di kg. 24 per colore.
(scatola standard)

SOLIDITÀ COLORI

Rispondenti alle norme Woolmark.
Per uso in rigato con colori contrastanti richiedere solidità specifica per rigatura.

Must

SUPERGEELONG MOULINÉ NM. 2/15.000

100% (WV) extrafine baby merino wool



KNITTING

Flat machine 7 Cotton 12 1 Ply

FINISSAGGIO

We recommend to soak the garments on their reverse side in water, the hardness of which is equal or below 5° French, PH 5.5 and temperature not over 30°C. Bath ratio must be 20/1 (20 liters of water per kilogram of garments).

Wash with milling soap, rinse, drain and wash again adding a small amount of softener, if you like it (not over 1,5% on the garment weight, depending on the type of softener used).

Spin-dry the garments for one minute or more in order to reduce the amount of water.

Lay the garments flat in order to avoid creases.

Tumbler dry briefly at 70°C max.

Different colours require different finishing time and cannot be washed together; garments having the same colour but being knitted on different gauge/needle must be washed separately.

The final result very much affected by the stitch length and by the type of machine used; it is thus very important to test the duration of finishing, in order to achieve the expected handfeel.

STOCK SERVICE

The minimum quantity per order is 24 kgs.
(standard box)

COLOURS FASTNESS

Woolmark standards.
In case of striped or contrast knitwear a specific dyeing fastness must be asked.



Per capi rigati lavare a secco

In case of striped knitwear drycleaning is recommended

INDEX

852476	3A	859714	2A	859726	6B
852477	3C	859715	2B	859727	6C
852479	5A	859716	2C	859728	6D
852501	2D	859717	3B	859729	7A
852503	6A	859718	3D	859730	7B
858733	8A	859719	4A	859731	7C
858734	8B	859720	4B	859732	7D
858735	8C	859721	4C	859737	9A
858736	8D	859722	4D	859738	9B
859711	1A	859723	5B	859739	9C
859712	1B	859724	5C	859740	9D
859713	1C	859725	5D	859741	1D