



DRAGON MULTICAPO

ZP05941

Nm. 7500 Tex 133

COMPOSIZIONE 100% (SE) seta	COMPOSITION 100% (SE) silk
COLORI I colori contrassegnati con * hanno servizio dal pronto. Vedere cartella DRAGON. Si possono inoltre tingere colori uniti a richiesta. <i>I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i>	COLOURS Colours marked with * are stock service. See DRAGON colour card. Custom-made solid colours can be dyed. <i>Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.</i>
QUANTITA' OTTIMALI Colori con servizio dal pronto, colli da kg. 24 circa. Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita.	IDEAL QUANTITIES Colours on stock, cartons of approx kg. 24 Extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE Filo in 100% seta di titolazione media, lucidissimo, ideale per realizzare una maglieria elegante e sartoriale. Consigliamo l'utilizzo in punti operati.	FEATURES 100% silk glossy medium count yarn, ideal to produce elegant and tailored knitwear. Fancy stitches are suggested.
IMPIEGO Rett. Fin. 7 1 capo	USE Flat machine 7 1 ply
FINISSAGGIO Per una mano dolce e scivolosa consigliamo: - Trattamento di follatura in acqua a 30°C con ammo rbidente per un tempo di 1/2 minuti. - Centrifugazione. - Asciugatura in Tumbler non completa; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. - Stiro con vaporizzo e sistemazione del capo su pressa piana con pressatura a 130°C. Per un tocco più secco ed asciutto consigliamo il lavaggio a secco oppure il solo vaporizzo su pressa piana con pressatura a 130°	FINISHING To achieve a soft and smooth handfeel we recommend: - Mill in water at 30°C with softener for 1/2 min - Spin dry - Tumble dry: remove the garments from the dryer while they are still slightly wet - Press using a flat press and a heated plate; straighten the garments and steam first, then press at 130°C To achieve an even dryer handfeel our suggestion is to dry clean or just to steam the garment on a flat press, at 130°
ETICHETTATURA	LABELLING

STAGIONE AUTUNNO - INVERNO 2015 - 2016

Documento Approvato

DATA RILASCIO: 16/06/2014