



## ALASHAN STRETCH

ZP04982

Nm.36000 Tex. 27.7

<b>COMPOSIZIONE</b> 92% (WV) cashmere 8% poliestere PBT elitè	<b>COMPOSITION</b> 92% (WV) cashmere 8% (PL) polyester PBT elitè
<b>COLORI</b> <b>Solo colori Uniti.</b> (da cartella colori Alashan) Si possono tingere colori uniti a richiesta. <i>I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i>	<b>COLOURS</b> <b>Only Solid colours.</b> (by Alashan shade card) Custom-made solid colours can be dyed. <i>We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness values are as per woolmark standard. Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours. Any other special fastness should be expressly requested.</i>
<b>QUANTITA' OTTIMALI</b> Kg. 6 - 16 - 30 - 40 - 65 - 85 - 125 - 250 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	<b>IDEAL QUANTITIES</b> Kg. 6 - 16 - 30 - 40 - 65 - 85 - 125 - 250 Extra charge according to our General Sales Conditions.
<b>CARATTERISTICHE</b> Cashmere pettinato per un filo prezioso, che conferisce alla maglia un aspetto satin ed una mano dolcissima, il moderato intervento di Elitè ne aumenta l'elasticità, il comfort e la stabilità dimensionale. Adatto per capi classici di altissima qualità.	<b>FEATURES</b> Combed Cashmere for a precious yarn, than gives knits a satin effect and very gentle handle, the moderate contents of Elitè improves elasticity adding dimensional stability and comfort to wear. Suitable for top quality classic garments.
<b>IMPIEGO</b> Rett. Fin. 18 1 capo	<b>USE</b> Flat machine 18 1ply
<b>FINISSAGGIO</b> Per un totale rientro della maglia è necessario bagnare i capi o i teli, in acqua a 35°C. <b>Non è sufficiente il solo vaporizzo.</b> Per ottenere una maglia più morbida si consiglia una leggera follatura in acqua tiepida max 35° con sapone neutro e/o ammorbidente al 2/3% sul peso dei teli/capi, per circa 3/5 minuti. Asciugare in tumbler avendo cura di non essiccare troppo i capi/teli ( max 70°C) Stirare con abbondante vapore . <b>Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti.</b>	<b>FINISHING</b> We recommend to wet panels or garments in water (35°C/ 95°F) to get a complete relaxation. <b>Steaming is not enough to grant the right stretch.</b> To improve softness and bulkiness we suggest milling in water at a temperature of less than 35°C for about 3/5 minutes using a softener in the ratio of 2/3% of the garment weight. Dry in tumbler max 70°C, without over dry. Steam press generously. <b>Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements.</b>
<b>ETICHETTATURA</b>	<b>LABELLING</b>
<b>STAGIONE: PRIMAVERA - ESTATE 2016</b>	<b>Documento Approvato</b>
<b>DATA RILASCIO: 10/01/2015</b>	