



DRAGON COMFORT

ZP01852

Nm. 26000 Tex 38.4

| | |
|--|--|
| COMPOSIZIONE 95% (SE) seta 5% (PL) pbt elit  | COMPOSITION 95% (SE) silk 5% (PL) pbt elit  |
| COLORI Solo colori uniti. Cartella illustrativa Dragon Si possono tingere colori uniti a richiesta. <i>I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i> | COLOURS Solid color only. Dragon Illustrative shade card. Custom-made solid colours can be dyed. <i>Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.</i> |
| QUANTITA' OTTIMALI Kg. 6 - 12- 24 - 36 - 48 - 60 - 72 - 120 - 144 Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita. | IDEAL QUANTITIES Kg. 6 - 12- 24 - 36 - 48 - 60 - 72 - 120 - 144 Extra charge according to our General Sales Conditions. |
| CARATTERISTICHE Un filo prezioso, una seta finissima che conferisce alla maglia un aspetto satin ed una mano scivolosa, il moderato intervento di elit  ne aumenta l'elasticit , il comfort e la stabilit  dimensionale. | FEATURES A precious yarn, an ultrafine silk which gives the garment a "satin" effect and a very smooth handfeel, the moderate contents of elit  improves elasticity adding dimensional stability and comfort to wear. |
| IMPIEGO Rett. Fin. 14 1 capo | USE Flat machine 14 1 ply |
| FINISSAGGIO Per un totale rientro della maglia   necessario bagnare i capi o i teli, in acqua a 35 C. Non   sufficiente il solo vapore. Per ottenere una maglia pi  morbida si consiglia una leggera follatura in acqua tiepida max 35  con sapone neutro e/o ammorbidente al 2/3% sul peso dei teli/capi, per circa 3/5 minuti. Asciugare in tumbler avendo cura di non essiccare troppo i capi/teli (max 70 C) Stirare con abbondante vapore . Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti. | FINISHING We recommend to wet panels or garments in water (35 C/ 95 F) to get a complete relaxation. Steaming is not enough to grant the right stretch. To improve softness and bulkiness we suggest milling in water at a temperature of less than 35 C for about 3/5 minutes using a softener in the ratio of 2/3% of the garment weight. Dry in tumbler max 70 C, without over dry. Steam press generously. Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements. |
| ETICHETTATURA | LABELLING |
| | |

STAGIONE PRIMAVERA - ESTATE 2016

Documento Approvato

DATA RILASCIO: 15/01/2015