

## CASHWOOL® UNITI

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48  
100% (WV) LANA EXTRAFINE (19,5 Micron)



“Solidità colori”: secondo le norme Woolmark.  
Eventuali esigenze particolari andranno specificate all'atto dell'ordine.

“Quantità ottimale”: scatola da Kg 24.  
Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi.

## CASHWOOL® MELANGE

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48



## CASHWOOL® SUPERMELANGE

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48



### “Supermélange”

Nuovi effetti cromatici melange ottenuti grazie allo sviluppo di una tecnologia innovativa che consente una diversa e più completa miscelatura delle fibre colorate.

## IMPIEGO

Nm.2/30		
Cotton 21-24 GG	Rett. Fin. 12-14	a 1 capo
Cotton 12 GG	Rett. Fin. 7-8	a 2 capi
Nm. 2/36		
Cotton 24-27	Rett. Fin. 12-14	a 1 capo
Nm. 2/48		
Cotton 27-30 GG	Rett. Fin. 14-16	a 1 capo
Cotton 21 GG	Rett. Fin. 12	a 2 capi
	Rett. Fin. 14 Jacquard	a 1 capo

## FINISSAGGIO

Con un semplice stiro e abbondante vapore si ottiene una maglia di ottimo aspetto.

Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso della merce, ad una temperatura non superiore a 35 gradi.

Centrifugare, asciugare in tumbler a 80 gradi per 15 minuti senza essicare. Finire stirando con abbondante vapore.

## CASHWOOL® SOLID

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48  
100% (WV) EXTRAFINE WOOL (19,5 Micron)



“Colour fastness”: as per Woolmark specifications.  
Any other special need should be expressly requested.  
“Optimum quantity”: package of about 24 kgs  
An extra charge will be asked for cartons of inferior weight.

## CASHWOOL® MELANGE

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48



## CASHWOOL® SUPERMELANGE

Nm. 2/30 - Nm. 2/36 - Nm. 2/48



### “Supermélange”

New melange colour effects, achieved by using a new innovative technology that enables us to create new, different and better blends of coloured fibres.

## KNITTING

Nm.2/30		
F.F. Cotton 21-24 GG	Flat Machine 12-14	1 Ply
F.F. Cotton 12 GG	Flat Machine 7-8	2 Ply
Nm. 2/36		
F.F. Cotton 24-27	Flat Machine 12-14	1 Ply
Nm. 2/48		
F.F. Cotton 27-30 GG	Flat Machine 14-16	1 Ply
F.F. Cotton 21 GG	Flat Machine 12	2 Ply
	Flat Machine 14 Jacquard	1 Ply

## FINISHING

A regular pressing with a lot of steam will give an excellent even effect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes in water using a wool softener in the ratio of 2-3% of the garment's weight, at a temperature of less than 35° c.

After milling, centrifuge and tumbler dry at a temperature of around 80° c for 15 minutes.

Avoid overdrying garments, steam press well.



1

2

3


A



421968  
*supermelange*




421433 ●  
*supermelange*



421745 ●  
*supermelange*


B



028194



441316 M ●



420939 ●  
*supermelange*


C



441882 M ●



442191 M ●



440988 M ●

D



442841 M ●




441618 M ●




421436 ●\*  
*supermelange*

E



443351 M ●



025628 ●




420991 M ●

4


5

6


A



027969




421746 ●  
*supermelange*



028138


B



421976  
*supermelange*



027995



208390

C



421425 ●\*  
*supermelange*




421015 M ●




421970  
*supermelange*


D



420942 ●\*  
*supermelange*




442842 M ●\*




028093

E



421512 ●  
*supermelange*




027098




028091

7




028221

8



421921  
*supermelange*

9



027938


A

B


C

D

E




208678



028200



205892



208389



028199



027841



028172



028234



444791 M



421928  
*supermelange*




027136



441705 M ●


10



A


421845  
*supermelange*

11




028189

12




028161

B



421757 ●  
*supermelange*




027844



443349 M ●

C



208731



444803 M ●



421850  
*supermelange*

D



028118



027846



442873 M ●

E



027096



025158




027218

13

14

15


A



028147



442197 M ●



028157


B



421925  
*supermelange*



028124



028150

C



028110



441250 M ●




208382

D



027961



028125




028164

E



442232 M



027734




421929  
*supermelange*

16


17

18


A



028193



028256




028257

B



027727




028258




028066

C



028198




421423 ●  
*supermelange*




028253

D



028060



444790 M ●



442677 M ●


E



421977  
*supermelange*



445075 M



421923  
*supermelange*

19


20

21

A



028115



028101



421752 ●  
*supermelange*

B



028081



027721




442483 M ●\*

C



028203




421764  
*supermelange*



421972  
*supermelange*

D



028099



441657 M ●



000527 ●\*

E



025752



441620 M ●



442195 M ●

22


23

24

A



001254



421769 ●  
*supermelange*



421974  
*supermelange*

B



008764 ●



442619 M ●




028030

C



008768 ●



028151



421973  
*supermelange*

D



442196 M ●




421918  
*supermelange*



443640 M ●

E



026672 ●



421424 ●  
*supermelange*




027963

25



027972

26



421920  
*supermelange*

27



027836

A



028133



027930



028130

B



443352 M



204609



442688 M ●

C



441315 M ●



027973



026809 ●

D



028131



028088



027984

E

A



442422 M ●



205839



441999 M


B



028242



027838



444391 M ●

C



421503 ●  
*supermelange*



027284



028104

D



027983



025275




027959


E



027986



008800 ●\*




008802 ●

31

32


33



421506 ●  
*supermelange*




421420 ●\*  
*supermelange*



421669 ●  
*supermelange*


A



441614 M ●



441410 M ●



421751 ●  
*supermelange*


B



421930  
*supermelange*



441702 M ●



421760 ●  
*supermelange*

C



441269 M ●



442194 M ●\*



421505 ●  
*supermelange*

D



442255 M




444789 M




441706 M

E


A



421759  
*supermelange*



421770 ●  
*supermelange*




421964  
*supermelange*


B



443114 M ●




421508 ●\*  
*supermelange*



208648

C



421967  
*supermelange*




421134  
*supermelange*



421428 ●\*  
*supermelange*


D



420426 M ●\*



420964 M ●




026976

E



421605 ●\*  
*supermelange*




099070 ●\*




027046

37




421965  
*supermelange*

38



421607 ●\*  
*supermelange*

39




099054 ●\*


A



421507 ●  
*supermelange*



420266 ●\*  
*supermelange*



028263


B



421971  
*supermelange*



421135 ●  
*supermelange*



001205 ●

C



421426 ●  
*supermelange*




442000 M ●



420702 \*  
*supermelange*

D



441142 M ●



421849  
*supermelange*



420667 ●  
*supermelange*

E

INDEX

●* 000527 21D	027995 5B	028257 18A	S●* 421605 34E	M● 441315 25D
● 001205 39C	028030 24B	028258 17B	S●* 421607 38A	M● 441316 2B
001254 22A	028060 16D	028263 39B	S● 421669 33A	M● 441410 32B
● 008764 22B	028066 18B	●* 099054 39A	S● 421745 3A	M● 441614 31B
● 008768 22C	028081 19B	●* 099070 35E	S● 421746 5A	M● 441618 2D
●* 008800 29E	028088 26E	204609 26C	S● 421751 33B	M● 441620 20E
● 008802 30E	028091 6E	205839 29A	S● 421752 21A	M● 441657 20D
025158 11E	028093 6D	205892 9B	S● 421757 10B	M● 441702 32C
025275 29D	028099 19D	208382 15C	S 421759 34A	M● 441705 9E
● 025628 2E	028101 20A	208389 7C	S● 421760 33C	M 441706 33E
025752 19E	028104 30C	208390 6B	S 421764 20C	M● 441882 1C
● 026672 22E	028110 13C	208648 36B	S● 421769 23A	M 441999 30A
● 026809 27D	028115 19A	208678 7B	S● 421770 35A	M● 442000 38D
026976 36D	028118 10D	208731 10C	S 421845 10A	M● 442191 2C
027046 36E	028124 14B	S●* 420266 38B	S 421849 38E	M●* 442194 32D
027096 10E	028125 14D	M●* 420426 34D	S 421850 12C	M● 442195 21E
027098 5E	028130 27B	S● 420667 39E	S 421918 23D	M● 442196 22D
027136 8E	028131 25E	S* 420702 39D	S 421920 26A	M● 442197 14A
027218 12E	028133 25B	S● 420939 3B	S 421921 8A	M 442232 13E
027284 29C	028138 6A	S●* 420942 4D	S 421923 18E	M 442255 31E
027721 20B	028147 13A	M● 420964 35D	S 421925 13B	M● 442422 28A
027727 16B	028150 15B	M● 420991 3E	S 421928 7E	M●* 442483 21B
027734 14E	028151 23C	M● 421015 5C	S 421929 15E	M● 442619 23B
027836 27A	028157 15A	S 421134 35C	S 421930 31C	M● 442677 18D
027838 29B	028161 12A	S● 421135 38C	S 421964 36A	M● 442688 27C
027841 9C	028164 15D	S●* 421420 32A	S 421965 37A	M● 442841 1D
027844 11B	028172 7D	S● 421423 17C	S 421967 34C	M●* 442842 5D
027846 11D	028189 11A	S● 421424 23E	S 421968 1A	M● 442873 12D
027930 26B	028193 16A	S●* 421425 4C	S 421970 6C	M● 443114 34B
027938 9A	028194 1B	S● 421426 37D	S 421971 37C	M● 443349 12B
027959 30D	028198 16C	S●* 421428 36C	S 421972 21C	M● 443351 1E
027961 13D	028199 8C	S● 421433 2A	S 421973 24C	M 443352 25C
027963 24E	028200 8B	S●* 421436 3D	S 421974 24A	M● 443640 24D
027969 4A	028203 19C	S● 421503 28C	S 421976 4B	M● 444391 30B
027972 25A	028221 7A	S● 421505 33D	S 421977 16E	M 444789 32E
027973 26D	028234 8D	S● 421506 31A	M● 440988 3C	M● 444790 17D
027983 28D	028242 28B	S● 421507 37B	M● 441142 37E	M 444791 9D
027984 27E	028253 18C	S●* 421508 35B	M● 441250 14C	M● 444803 11C
027986 28E	028256 17A	S● 421512 4E	M● 441269 31D	M 445075 17E

M: melange

S: supermelange

●: colori disponibili in Nm. 2/48 / available colours in Nm. 2/48

\*: colori disponibili in Nm. 2/36 / available colours in Nm. 2/36

# CASHWOOL® MOULINÉ

Nm. 2/30 - Nm. 2/48  
100% (WV) LANA EXTRAFINE (19,5 Micron)



“Solidità colori”: secondo le norme Woolmark.  
Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all’atto dell’ordine.  
“Quantità ottimali”: scatole da Kg. 24.  
Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi.

## IMPIEGO

Nm 2/30		
Cotton 21-24 GG	Rett. Fin. 12-14	a 1 capo
Cotton 12 GG	Rett. Fin. 7-8	a 2 capi
Nm 2/48		
Cotton 27-30 GG	Rett. Fin. 14-16	a 1 capo
Cotton 21 GG	Rett. Fin. 12	a 2 capi
	Rett. Fin. 14 Jacquard	a 1 capo

## FINISSAGGIO

Con un semplice stiro e con abbondante vaporizzo si ottiene un ottimo aspetto della maglia.  
Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera foltatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso della merce, ad una temperatura non superiore a 35° gradi.  
Centrifugare, asciugare in tumbler a 80° gradi in 15 minuti senza essicare. Finire stirando con abbondante vapore.

# CASHWOOL® MOULINÉ

Nm. 2/30 - Nm. 2/48  
100% (WV) EXTRAFINE WOOL (19,5 Micron)



“Color fastness”: as per Woolmark specifications.  
Any other special fastness should be expressly requested.  
“Optimum quantity” packages of about 24 Kgs.  
An extra charge will be required for packages of inferior weight.

## KNITTING

Nm 2/30		
F.F. Cotton 21-24 GG	Flat Machine 12-14	1 Ply
F.F. Cotton 12 GG	Flat Machine 7-8	2 Ply
Nm 2/48		
F.F. Cotton 27-30 GG	Flat Machine 14-16	1 Ply
F.F. Cotton 21 GG	Flat Machine 12	2 Ply
	Flat Machine 14 Jacquard	1 Ply

## FINISHING

Normal pressing with a lot of steam will give an excellent regular effect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest light milling for 3-5 minutes in water using a wool softener in the ratio of 2-3% of the garment's weight, at a temperature of less than 35°C.  
After milling, centrifuge and tumbler dry at a temperature around 80°C for 15 minutes.  
Avoid overdrying garments, press with a lot of steam.



**TF** Traceability & Fashion  
Codice di tracciabilità n° CTC0057A



Associazione Tessile e Salute  
I nostri articoli soddisfano tutti i requisiti di Tessile e Salute.  
Zegna Baruffa Lane Borgosesia partecipa al progetto Tessile e Salute finanziato dal Ministero della Salute.  
[www.tessileesalute.it](http://www.tessileesalute.it)

Certificato n° 14900021

## INDEX

500002	6B	521154	1A	521223	2C	521275	4C	530016	4D
* 500005	1C	* 521157	3D	521224	6A	521277	4E	540772	1D
500007	1B	521170	2D	521226	2A	521285	5D	547924	6C
500013	5C	521216	3A	521228	2B	521287	2E	547925	6D
500022	3E	521219	3C	521235	5A	521288	6E	547926	4A
520266	1E	521222	3B	521237	5B	521289	5E	547927	4B

\* : colori disponibili in Nm. 2/48 / available colours in Nm. 2/48



ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSIESIA S.p.A.

FILATI IN VALLE MOSSO - ITALY

Baruffa - The Italian Yarn  
[www.facebook.com/BaruffaTheItalianYarn](http://www.facebook.com/BaruffaTheItalianYarn)






11100000335917

1

2

3





521154

521226

521216

A




500007

521228

521222

B




500005 \*

521223

521219

C





540772

521170

521157 \*

D



520266

521287

500022

E

4


5

6


A



547926



521235



521224


B



547927



521237




500002

C



521275



500013



547924

D



530016



521285




547925

E



521277



521289



521288

WOOL®

LANA EXTRAFINE  
(19,5 Micron)



Colori alla luce per tonalità pastello": secondo le  
Woolmark.

esigenze particolari andranno specificate all'atto  
di acquisto.

O

24 GG Rett. Fin. 12-14 a 1 capo  
12 GG Rett. Fin. 7-8 a 2 capi

AGGIO

semplice stiro e con abbondante vaporizzo si  
ottiene un ottimo aspetto della maglia.

Per ottenere al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato  
è consigliata una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti  
seguita da un'irradiazione al 2-3% sul peso della merce, ad una  
temperatura non superiore a 35° gradi.

Successivamente, asciugare in tumbler a 80° gradi in 15 minuti  
e stendere. Finire stirando con abbondante vapore.

CASHWOOL®

Nm. 2/30  
100% (WV) EXTRAFINE WOOL  
(19,5 Micron)



"Colour fastness to light for pastel colours": according to  
Woolmark specifications.

Any other special fastness should be expressly  
requested.

KNITTING

Nm. 2/30  
F.F. Cotton 21-24 GG Flat Machine 12-14 1-Ply  
F.F. Cotton 12 GG Flat Machine 7-8 2-Ply

FINISHING

A normal pressing with a lot of steam will give an excellent  
regular effect. To enhance softness and bulkiness of the  
yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes in water  
using a wool softener in the ratio of 2-3% of the garment's  
weight, at a temperature of less than 35° c.

After milling, centrifuge and tumbler dry at a temperature  
around 80° c for 15 minutes.

Avoid overdrying garments, press with a lot of steam.



INDEX


003663	4C	027872	5C	027881	2B
025722	1B	027874	4B	027882	2C
027005	1A	027877	3A	027994	4A
027865	5A	027878	3B	154177	5B
027868	1C	027879	3C	156793	6C
027871	6B	027880	2A	157059	6A

1


2

3


A



027005



027880




027877

B



025722




027881




027878

C



027868



027882



027879

4



027994

5




027865

6



157059

A



027874



154177



027871


B



003663



027872



156793

C

CAMPIONE GRATUITO ESENTE DA BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO (ART. 4 N. 6 D.P.R. N. 627 DEL 6-10-1978)

CASHWOOL®  
Nm. 2/30  
100% (WV) LANA EXTRAFINE  
(19,5 Micron)



CASHWOOL®  
Nm. 2/30  
100% (WV) EXTRAFINE WOOL  
(19,5 Micron)



“Solidità colori alla luce per tonalità pastello”: secondo le norme Woolmark.

Eventuali esigenze particolari andranno specificate all'atto dell'ordine.

“Colour fastness to light for pastel colours”: according to Woolmark specifications.

Any other special fastness should be expressly requested.

### IMPIEGO

Nm. 2/30  
Cotton 21-24 GG Rett. Fin. 12-14 a 1 capo  
Cotton 12 GG Rett. Fin. 7-8 a 2 capi

### KNITTING

Nm. 2/30  
F.F. Cotton 21-24 GG Flat Machine 12-14 1 Ply  
F.F. Cotton 12 GG Flat Machine 7-8 2 Ply

### FINISSAGGIO

Con un semplice stiro e con abbondante vaporizzo si ottiene un ottimo aspetto della maglia.

Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso della merce, ad una temperatura non superiore a 35° gradi.

Centrifugare, asciugare in tumbler a 80° gradi in 15 minuti senza essicare. Finire stirando con abbondante vapore.

### FINISHING

A normal pressing with a lot of steam will give an excellent regular effect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes in water using a wool softener in the ratio of 2-3% of the garment's weight, at a temperature of less than 35° c.

After milling, centrifuge and tumbler dry at a temperature around 80° c for 15 minutes.


Avoid overdrying garments, press with a lot of steam.



### INDEX


027116	4A	027853	1C	027948	5B
027727	2C	027892	2A	027990	2B
027738	1A	027894	5A	028048	4D
027820	2D	027896	1B	028112	6E
027833	4C	027927	4B	028117	3B
027835	3A	027941	5C	204816	6D
027841	6B	027942	6A	205892	6C

1



027738

2



027892

3



027835

A



027896




027990



028117

B



027853



027727

C



027820

D

E

## CASHWOOL®

Nm. 2/30

100% (WV) LANA EXTRAFINE  
(19,5 Micron)



## CASHWOOL®

Nm. 2/30

100% (WV) EXTRAFINE WOOL  
(19,5 Micron)



"Solidità colori alla luce per tonalità pastello": secondo le norme Woolmark.

Eventuali esigenze particolari andranno specificate all'atto dell'ordine.

"Colour fastness to light for pastel colours": according to Woolmark specifications.

Any other special fastness should be expressly requested.

## IMPIEGO

Nm. 2/30

Cotton 21-24 GG

Rett. Fin. 12-14

a 1 capo

Cotton 12 GG

Rett. Fin. 7-8

a 2 capi

## KNITTING

Nm. 2/30

F.F. Cotton 21-24 GG Flat Machine 12-14

1 Ply

F.F. Cotton 12 GG Flat Machine 7-8

2 Ply

## FINISSAGGIO

Con un semplice stiro e con abbondante vaporizzo si ottiene un ottimo aspetto della maglia.

Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso della merce, ad una temperatura non superiore a 35° gradi.

Centrifugare, asciugare in tumbler a 80° gradi in 15 minuti senza essicare. Finire stirando con abbondante vapore.

## FINISHING

A normal pressing with a lot of steam will give an excellent regular effect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes in water using a wool softener in the ratio of 2-3% of the garment's weight, at a temperature of less than 35° c.

After milling, centrifuge and tumbler dry at a temperature around 80° c for 15 minutes.

Avoid overdrying garments, press with a lot of steam.



## INDEX

027116	4A	027853	1C	027948	5B
027727	2C	027892	2A	027990	2B
027738	1A	027894	5A	028048	4D
027820	2D	027896	1B	028112	6E
027833	4C	027927	4B	028117	3B
027835	3A	027941	5C	204816	6D
027841	6B	027942	6A	205892	6C