



Must SUPERGEELONG MOULINÉ-

Nm. 2/15 - Nm. 3/15
100% (WV) LANA BABY MERINO EXTRAFINE

IMPIEGO

NM 2/15
Rettilinea finezza 7 Cotton 12-15 gg 1 Capo

NM 3/15
Rettilinea finezza 5 1 Capo

FINISSAGGIO

Consigliamo di immergere i capi, a rovescio, in acqua con durezza inferiore a 5° francesi, PH 5.5, la cui temperatura non superi i 30° C. Il rapporto bagno sarà 20/1 (pari a 20 litri di acqua per ogni chilo di materiale).

Lavate con sapone follante, risciacquate, scaricate l'acqua e lavate di nuovo con poco ammorbidente se lo ritenete necessario (non oltre l'1,5% sul peso dei capi, compatibilmente con il tipo di ammorbidente utilizzato).

Centrifugate un minuto o più, per eliminare tutta l'acqua.

Estrarete subito e distendete bene le maglie per evitare di rendere le pieghe permanenti.

Asciugate brevemente in tumbler ad una temperatura che non oltrepassi i 70°C.

Colori diversi necessitano tempi di follatura diversi e pertanto non possono essere trattati congiuntamente; maglie di identico colore ma lavorate su macchine di diversa finezza devono essere follate separatamente.

Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di materiale utilizzato, è necessario effettuare prove che determinino le tempistiche da adottare.

N.B.

Date le caratteristiche del filo, consigliamo di lavorarlo utilizzando due o più guidafile.

STOCK SERVICE Tutti i colori sono Stock Service.

QUANTITÀ OTTIMALI

Oltre ai colori di cartella, possono essere realizzate altre combinazioni attingendo dalla cartella Supergeelong.

Minimi: multipli di kg. 2 o 3, a seconda del titolo.

Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.

SOLIDITÀ COLORI

Rispondenti alle norme Woolmark.

Per uso in rigato con colori contrastanti, richiedere solidità specifica per rigatura.

Must SUPERGEELONG MOULINÉ

Nm. 2/15 - Nm. 3/15
100% (WV) BABY EXTRAFINE MERINO WOOL

KNITTING

NM 2/15
Flat machine 7 Cotton 12-15 gg 1 Ply

NM 3/15
Flat machine 5 1 Ply

FINISHING

We recommend to soak the garments on their reverse side in water, the hardness of which is equal or below 5° french, PH 5.5 and temperature not over 30°C. Bath ratio must be 20/1 (20 liters of water per kilogram of garments).

Wash with milling soap, rinse, drain and wash again adding a small amount of softener, if you like it (not over 1,5% on the garment weight, depending on the type of softener used).

Spin-dry the garments for one minute or more in order to reduce the amount of water.

Lay the garments flat in order to avoid creases.

Tumble dry briefly at 70°C max.

Different colours require different finishing time and cannot be washed together; garments having the same colour but being knitted on different gauge/needle must be washed separately.

The final result is very much affected by the stitch length and by the type of machine used; it is thus very important to test the duration of finishing, in order to achieve the expected handfeel.

N.B.

In order to get the best from the yarn, we suggest to knit it using two or several feeders.

STOCK SERVICE All colors are Stock Service.

IDEAL QUANTITIES

In addition to the colours displayed in our colour card, other combinations can be made, choosing from our Supergeelong colour card.

Minimum: multiples of kgs. 2 or 3, depending on count.

Surcharges: will be added according to our general sales conditions.

COLOURS FASTNESS

Woolmark standards.

In case of striped or contrast knitwear, a specific dyeing fastness must be asked.



Associazione Tessile e Salute

I nostri articoli soddisfano tutti i requisiti di Tessile e Salute.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia partecipa al progetto Tessile e Salute sostenuto dal Ministero della Salute.

www.tessileesalute.it

Certificato n° 14900021

TF

Traceability & Fashion

Codice di tracciabilità n° CTC0057A



SUPERGEELONG MOULINÉ NM. 2/15 - 100% (WV) LANA BABY MERINO EXTRAFINE

1

2

3

A



859738



859887



859868

B



859869



859730



859870

C



859740



859731



859871

D



858734



859732



858733

E



858735



859729



858736

SUPERGEELONG MOULINÉ NM. 2/15 - 100% (WV) LANA BABY MERINO EXTRAFINE

4

5

6

A



859713



859714



859723

B



852476



859888



859724

C



859717



859720



859725

D



852477



859721



859727


E



859718



859722



859728

SUPERGEELONG MOULINÉ NM. 3/15 - 100% (WV) LANA BABY MERINO EXTRAFINE

7


8

9

A



859885



859884



859876

B



859886



859881



859872

C



859882



859883



859873

D



859880



859879



859875


E



859878



859877



859874

SUPERGEELONG MOULINÉ NM. 2/15

INDEX

852476	4/B	859725	6/C
852477	4/D	859727	6/D
858733	3/D	859728	6/E
858734	1/D	859729	2/E
858735	1/E	859730	2/B
858736	3/E	859731	2/C
859713	4/A	859732	2/D
859714	5/A	859738	1/A
859717	4/C	859740	1/C
859718	4/E	859868	3/A
859720	5/C	859869	1/B
859721	5/D	859870	3/B
859722	5/E	859871	3/C
859723	6/A	859887	2/A
859724	6/B	859888	5/B

SUPERGEELONG MOULINÉ NM. 3/15

INDEX

859872	9/B
859873	9/C
859874	9/E
859875	9/D
859876	9/A
859877	8/E
859878	7/E
859879	8/D
859880	7/D
859881	8/B
859882	7/C
859883	8/C
859884	8/A
859885	7/A
859886	7/B