GOLD

ZP002419 – ZP00244

Nm.2/48 Tex 20,8x2

COMPOSIZIONE	***COMPOSITION***
70% (WS) cashmere 30% (SE) seta	*70% (WS) cashmere* *30% (SE) silk*
COLORI	***COLOURS***
Cartella propria con colori melange e uniti. Si possono tingere colori uniti e sablé a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.	*Own colour card melange and solid colours* *Custom-made solid and sable colours can be dyed.* *Our colour fastness values meet Woolmark standards.* *Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting.* *In this case a specific dye fastness must be espressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	***IDEAL QUANTITIES***
Colori a stock service: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti non a stock o al campione: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 73 - 100 - 150 – 300 - 600 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	*Stock service colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24* *No stock or custom solid colours: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 73 - 100 - 150 – 300 - 600* *Extra charge according to our General Sales Conditions.*
CARATTERISTICHE	***FEATURES***
Un filo prezioso, l'alto contenuto di fibre nobili quali la seta ed il cashmere conferisce alla maglia che ne deriva un aspetto satinato ed una mano dolcissima. Per le sue caratteristiche di resistenza è un filato adatto anche per lavorazioni leggere su telai Cotton.	*It is a precious yarn. The high content of noble fibres, such as silk and cashmere, gives knits a smooth satin effect and very gentle handle.* *Given its good resistance the yarn is also suitable for light knitting on F/F cotton.*
IMPIEGO	***USE***
Rett. Fin. 14 1 capo Cotton 24-27 gg 1 capo	*Flat machine 14 1 ply* *FF Cotton 24-27 gg 1 ply*
FINISSAGGIO	***FINISHING***
Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	*We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30°with softner for 2/3 minut es* *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *Press with little steam* *It is possible to dry clean or with hydrocarbons* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*
ETICHETTATURA	***LABELLING***



STAGIONE AUTUNNO INVERNO 2016/17 **Documento Approvato**

DATA RILASCIO: 22/06/2015

GOLD

ZP002411 – ZP002413

Nm.2/60 Tex 16,6x2

COMPOSIZIONE	***COMPOSITION***
70% (WS) cashmere 30% (SE) seta	*70% (WS) cashmere* *30% (SE) silk*
COLORI	***COLOURS***
Cartella propria con colori melange e uniti. Si possono tingere colori uniti e sablé a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.	*Own colour card melange and solid colours* *Custom-made solid and sable colours can be dyed.* *Our colour fastness values meet Woolmark standards.* *Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting.* *In this case a specific dye fastness must be espressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	***IDEAL QUANTITIES***
Colori a stock service: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti non a stock o al campione: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 73 - 100 - 150 – 300 - 600 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	*Stock service colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24* *No stock or custom solid colours: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 73 - 100 - 150 – 300 - 600* *Extra charge according to our General Sales Conditions.*
CARATTERISTICHE	***FEATURES***
Un filo prezioso, l'alto contenuto di fibre nobili quali la seta ed il cashmere conferisce alla maglia che ne deriva un aspetto satinato ed una mano dolcissima. Per le sue caratteristiche di resistenza è un filato adatto anche per lavorazioni leggere su telai Cotton.	*It is a precious yarn. The high content of noble fibres, such as silk and cashmere, gives knits a smooth satin effect and very gentle handle.* *Given its good resistance the yarn is also suitable for light knitting on F/F cotton.*
IMPIEGO	***USE***
Rett. Fin. 16-18 1 capo Cotton 30 - 33 gg 1 capo	*Flat machine 16-18 1 ply* *FF Cotton 30 - 33 gg 1 ply*
FINISSAGGIO	***FINISHING***
Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	*We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30°with softner for 2/3 minut es* *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *Press with little steam* *It is possible to dry clean or with hydrocarbons* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*
ETICHETTATURA	***LABELLING***

STAGIONE AUTUNNO INVERNO 2016/17

DATA RILASCIO: 22/06/2015

Documento Approvato

GOLD

ZP002412 – ZP00243

Nm.2/80 Tex 12,5x2

COMPOSIZIONE	***COMPOSITION***
70% (WS) cashmere 30% (SE) seta	*70% (WS) cashmere* *30% (SE) silk*
COLORI	***COLOURS***
Cartella propria con colori melange e uniti. Si possono tingere colori uniti e sablé a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine	*Own colour card melange and solid colours* *Customer's solid and sable colour can be dyed upon request.* *Our colour fastness values meet Woolmark standards.* *Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting.* *In this case a specific dye fastness must be espressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	***IDEAL QUANTITIES***
Colori a stock service: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti non a stock o al campione: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 73 - 100 - 150 – 300 - 600 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	*Stock service colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24* *No stock or custom solid colours: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 73 - 100 - 150 – 300 - 600* *Extra charge according to our General Sales Conditions.*
CARATTERISTICHE	***FEATURES***
Un filo prezioso, l'alto contenuto di fibre nobili quali la seta ed il cashmere conferisce alla maglia che ne deriva un aspetto satinato ed una mano dolcissima. Per le sue caratteristiche di resistenza è un filato adatto anche per lavorazioni leggere su telai Cotton.	*It is a precious yarn. The high content of noble fibres, such as silk and cashmere, gives knits a smooth satin effect and very gentle handle.* *Given its good resistance the yarn is also suitable for light knitting on F/F cotton.*
IMPIEGO	***USE***
Rett. Fin. 18 - 21 1 capo Cotton 33 - 37 – 42 gg 1 capo	*Flat machine 18 – 21 1 ply* *FF Cotton 33 - 37– 42 gg 1 ply*
FINISSAGGIO	***FINISHING***
Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	*We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30°with softner for 2/3 minut es* *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *Press with little steam* *It is possible to dry clean or with hydrocarbons* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*
ETICHETTATURA	***LABELLING***



STAGIONE AUTUNNO INVERNO 2016/17

DATA RILASCIO: 22/06/2015

Documento Approvato

GOLD

ZP00249 – ZP00242

Nm.3/80 Tex 12,5x3

COMPOSIZIONE	***COMPOSITION***
70% (WS) cashmere 30% (SE) seta	*70% (WS) cashmere* *30% (SE) silk*
COLORI	***COLOURS***
Cartella propria con colori melange e uniti. Si possono tingere colori uniti e sablé a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.	*Own colour card melange and solid colours* *Custom-made solid and sable colours can be dyed.* *Our colour fastness values meet Woolmark standards.* *Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting.* *In this case a specific dye fastness must be espressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	***IDEAL QUANTITIES***
Colori a stock service: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti non a stock o al campione: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 73 - 100 - 150 – 300 - 600 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	*Stock service colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24* *No stock or custom solid colours: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 73 - 100 - 150 – 300 - 600* *Extra charge according to our General Sales Conditions.*
CARATTERISTICHE	***FEATURES***
Un filo prezioso, l'alto contenuto di fibre nobili quali la seta ed il cashmere conferisce alla maglia che ne deriva un aspetto satinato ed una mano dolcissima. Per le sue caratteristiche di resistenza è un filato adatto anche per lavorazioni leggere su telai Cotton.	*It is a precious yarn. The high content of noble fibres, such as silk and cashmere, gives knits a smooth satin effect and very gentle handle.* *Given its good resistance the yarn is also suitable for light knitting on F/F cotton.*
IMPIEGO	***USE***
Rett. Fin. 16 - 18 1 capo Cotton 30-33 gg 1 capo	*Flat machine 16 - 18 1 ply* *FF Cotton 30-33 gg 1 ply*
FINISSAGGIO	***FINISHING***
Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	*We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30°with softner for 2/3 minut es* *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *Press with little steam* *It is possible to dry clean or with hydrocarbons* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*
ETICHETTATURA	***LABELLING***



STAGIONE AUTUNNO INVERNO 2016/17 **Documento Approvato**

DATA RILASCIO: 22/06/2016