



Botto Poala®

H2DRY®

RE-STYLE

PERFORMANCE YARN
ZP06132-ZP06133

Nm.2/60 Tex. 16,6x2

COMPOSIZIONE 80% (WV) extrafine merino wool 20% (SE) seta (Lavabile in lavatrice a 40°C)	COMPOSITION 80% (WV) extrafine merino wool 20% (SE) silk (Machine washable at 40°C)
COLORI Cartella integrazione Nanchino. Colori melange e uniti Si possono tingere colori uniti a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.	COLOURS Additional colours Nanchino. Melange and solid colours Custom-made solid colour can be dyed. Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.
QUANTITA' OTTIMALI Colori a stock service: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti non a stock o al campione: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 73 - 100 - 150 - 300 - 600 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	IDEAL QUANTITIES Stock service colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24 No stock or custom solid colours: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 73 - 100 - 150 - 300 - 600 Extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1	FEATURES Worsted yarn KNOTS: Splicer PACKAGING: Cones of about 1 kg
IMPIEGO Rett. Fin. 16-18 Cotton 30 - 33 gg	USE Flat machine 16-18 FF Cotton 30 - 33 gg
FINISSAGGIO Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con sapone per 2/3 minuti . Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	FINISHING We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30° with soap for 2/3 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result

ETICETTATURA	LABELLING
---------------------	------------------



LAVABILE IN LAVATRICE – EASY CARE - (MACHINE WASHABLE)

STAGIONE: PRIMAVERA ESTATE 2017

Documento Approvato

DATA RILASCIO: 04/01/2016