



Botto Poala

LARIX
Nm 13.000

COMPOSIZIONE: 65% (WS) Cashmere - 35% (PA) Poliammide	COMPOSITION: 65% (WS) Cashmere - 35% (PA) Polyamide
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: In matasse TIPOLOGIA: Filato fantasia NODI: A mano CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1): 3 trattandosi di un filato fantasia, è necessario considerare uno scarto macchina superiore ad un filato lineare.	FEATURES: TYPE OF DYEING: hank dyed CONSTRUCTION: fancy yarns KNOTS: Hand knots PACKAGING: Cones of about 1kg PILLING (ISO 12945-1): 3 Due to the nature of the fancy yarns it is necessary to consider a greater wastage than classic yarns
IMPIEGO: Rett. Fin. 12 1 capo Cotton 21 – 24 1 capo Si consiglia di lavorare a due o più guidafilili	USE: Flat machine 12 1 ply F F cotton 21 – 24 1 ply We recommend to knit using more than one threadguide
COLORI: Cartelle propria con selezione di colori Uniti. Si possono tingere colori a richiesta	COLOURS: Own colour card with selected Solid colours. Custom-made colours can be dyed.
QUANTITA' OTTIMALI: Colori disponibili: a partire da 1 kg. Collo ideale: kg. 20 circa Supplementi per colli di peso inferiore Colori uniti a campione, tinti in matassa: kg. 6-12-16-30-42-63-84-126-252 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	IDEAL QUANTITIES: Available colors: starting from 1 kg. each Ideal box: approximately kgs. 20 Surcharge for cartons of inferior weight Custom, hank dyed, solid shades: kgs. 6-12-16-30-42-63-84-126-252 Surcharges: will be added according to our general sales conditions.
SOLIDITA': COMFORMITA' NORMATIVA REACH: si COMFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)	FASTNESS: REACH REGULATION COMPLIANCE: yes GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes (Category B products directly in contact with the skin)
PER RIGATURE: in caso di rigatura a forte contrasto richiedere solidità specifica	FOR STRIPES: in case of stripes with high contrast colors we suggest ,to ask for special color fastness
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 1/2 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	FINISHING: We suggest the following finishing: Turn garments inside out Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30° with softener for 1/2 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result
ETICHETTATURA	
STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2017-18 DATA RILASCIO: 20/5/2016	Documento Approvato