TODAY

ZP64861/2

Nm 2/48 Tex 20,8x2

COMPOSIZIONE	*COMPOSITION*
90% (WV) lana extrafine super 120's (17,5 micron) 10% (WS) cashmere	*90% (WV) extra fine wool super 120's (17,5 micron)* *10% (WS) cashmere*
COLORI	***COLOURS***
Cartella **MILLENNIUM**, colori melange, super melange e uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta. I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.	***MILLENNIUM*** *colour card, melange, super melange and solid colour.* *Custom-made solid colour can be dyed.* *Our colour fastness values meet Woolmark standards.* *Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting.* *In this case a specific dye fastness must be espressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	***IDEAL QUANTITIES***
Colori a stock service: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti non a stock o al campione: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 73 - 100 - 150 – 300 - 600 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	*Stock service colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24* *No stock or custom solid colours: kg. 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 60 - 73 - 100 - 150 – 300 - 600* *Extra charge according to our General Sales Conditions.*
CARATTERISTICHE	***FEATURES***
Una mischia nobile (lana super fine 17,5 micron + cashmere fine) per una maglieria classica di pregio.	*A rich blend (superfine wool 17,5 micron + fine cashmere) Ideal for a production of classic hight qualità garments.*
IMPIEGO	***USE***
Rett. Fin. 14 1 capo Cotton 24 – 27 gg 1 capo	*Flat machine 14 1 ply* *FF Cotton 24 – 27 gg 1 ply*
FINISSAGGIO	***FINISHING***
Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	*We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30°with softner for 2/3 minut es* *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *Press with little steam* *It is possible to dry clean or with hydrocarbons* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*
ETICHETTATURA	***LABELLING***



STAGIONE: AUTUNNO INVERNO 2016/17

Documento Approvato

DATA RILASCIO: 22/06/2015