

CASHWOOL MOULINE'

Nm 2/30



COMPOSIZIONE: 100% (WV) Lana Merino extrafine	COMPOSITION: 100% (WV) extrafine merino wool
CARATTERICTICUE.	FEATURES.
CARATTERISTICHE:	FEATURES:
TIPO DI TINTURA:	TYPE OF DYEING:
TIPOLOGIA: Filato pettinato	CONSTRUCTION: Worsted yarns
NODI: Splicer	KNOTS: Splicer
CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.	PACKAGING: Cones of about 1 kg
PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 2/3	PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 2/3
IMPIEGO:	USE:
Rett. Fin. 12-14 1 capo	Flat machine 12-14 1 ply
FF Cotton 21-24-27 gg 1 capo	FF Cotton 21-24-27 gg 1 ply
Si consiglia di lavorare a due o più guida fili	We recommend to knit using more than one thread guide
COLORI:	COLOURS:
Cartella propria colori mouliné a Stock service	Mouliné colors: own stock service colors card.
outona propria color mounio a cicon col nec	
QUANTITA' OTTIMALI:	IDEAL QUANTITIES:
Colli da 24 Kg. circa.	Cartons of approx. 24 kg
Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	Surcharges: will be added according to our general sales conditions.
SOLIDITA':	FASTNESS:
CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si	REACH REGULATION COMPLIANCE: yes
CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si	GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes
(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)	(Category B products directly in contact with the skin)
In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche	In case of stripes with high contrast pls ask for specifications
all'atto dell'ordine	when ordering
FINISSAGGIO:	FINISHING:
Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:	We suggest the following finishing:
effettuare un accurato prestiro	Turn garments inside out
rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale	Pre-press
lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 2/3 minuti.	Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg
Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri	Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minut es
Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente;	Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes
estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.	Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet
Stirare con poco vapore.	when removed from the tumbler.
È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.	Press with little steam
Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla	It is possible to dry clean or with hydrocarbons
fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare	Final result varies according to knitting and machinery, therefore it
prove sulle tempistiche da adottare	is suggested to perform several trials in order to achieve the
	requested result

STAGIONE AUTUNNO/INVERNO 2021/22

ETICHETTATURA

DATA **R**ILASCIO: **03/06/2020**




CASHWOOL MOULINE'





COMPOSIZIONE: 100% (WV) Lana Merino extrafine	COMPOSITION: 100% (WV) extrafine merino wool
CARATTERISTICHE:	FEATURES:
TIPO DI TINTURA:	TYPE OF DYEING:
TIPOLOGIA: Filato pettinato	CONSTRUCTION: Worsted yarns
NODI: Splicer	KNOTS: Splicer
CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.	PACKAGING: Cones of about 1 kg
PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 2/3	PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 2/3
IMPIEGO:	USE:
Rett. Fin. 14-16 1 capo	Flat machine 14-16 1 ply
FF Cotton 27-30-33 gg 1 capo	FF Cotton 27-30-33 gg 1 ply
Si consiglia di lavorare a due o più guida fili	We recommend to knit using more than one thread guide
COLORI:	COLOURS:
Cartella propria con selezione di colori pronti	Own shade card with selected colours
QUANTITA' OTTIMALI:	IDEAL QUANTITIES:
Colli da 24 Kg. circa.	Cartons of approx. 24 kg
Supplementi: saranno applicati come previsto dalle	Surcharges: will be added according to our general sales
nostre condizioni generali di vendita.	conditions.
SOLIDITA':	FASTNESS:
CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si	REACH REGULATION COMPLIANCE: yes
CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si	GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes
(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)	(Category B products directly in contact with the skin)
In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche	In case of stripes with high contrast pls ask for specifications
all'atto dell'ordine	when ordering
FINISSAGGIO:	FINISHING:
Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:	We suggest the following finishing:
effettuare un accurato prestiro	Turn garments inside out
rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale	Pre-press
lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti.	Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg
Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri	Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minut es
Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente;	Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes
estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.	Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet
Stirare con poco vapore.	when removed from the tumbler.
È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.	Press with little steam
Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla	It is possible to dry clean or with hydrocarbons
fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare	Final result varies according to knitting and machinery, therefore it
prove sulle tempistiche da adottare	is suggested to perform several trials in order to achieve the
prove suite tempistiche da adoltate	requested result
	requested result

ETICHETTATURA



STAGIONE AUTUNNO/INVERNO 2021/22

DATA RILASCIO: 03/06/2020