



Botto Poala

ZUCCHERO FILATO

ZP05211

Nm. 4300 Tex 232

| | |
|--|---|
| COMPOSIZIONE 43% (SE) seta 57% (PA) poliammide | COMPOSITION 43% (SE) silk 57% (PA) polyamide |
| COLORI Colori uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta. Data la particolare mista di questo filo, non tutti i toni possono essere riprodotti fedelmente. E' possibile un leggero effetto melange. | COLOURS Solid colours. Custom-made solid colour can be dyed. Considering its special composition, it may be difficult to exactly reproduce all requested shades. On some specific tones a slight melange effect may result. |
| QUANTITA' OTTIMALI E' possibile produrre quantità da kg. 6-12-24-30-40-60 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita | IDEAL QUANTITIES kg 6-12-24-30-40-60 lots can be dyed; a surcharge will be asked according to our General Sales Conditions. |
| CARATTERISTICHE Filato pettinato NODI: A mano CONFEZIONE: Rocche da gr 500 | FEATURES Worsted yarn KNOTS: Hand made PACKAGING: Cones of about gr 500 |
| IMPIEGO Rett. Fin. 5/3 1 capo | USE Flat machine 5/3 1 ply |
| FINISSAGGIO Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare | FINISHING We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30° with softner for 2/3 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result |
| ETICHETTATURA | LABELLING |



STAGIONE PRIMAVERA - ESTATE 2017

Documento Approvato

DATA RILASCIO: 04/01/2016