




# ALASHAN

## Nm 2/48



<b>COMPOSIZIONE:</b> 100% (WS) Cashmere	<b>COMPOSITION:</b> 100%(WS) Cashmere
<b>CARATTERISTICHE:</b> TIPO DI TINTURA: in tops e in filo TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3	<b>FEATURES:</b> TYPE OF DYEING: tops dyed and yarn dyed CONSTRUCTION: Worsted yarns KNOTS: Splicer PACKAGING: Cones of about 1kg PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3
<b>IMPIEGO:</b> Rett. Fin. 16-18 Cotton 30-33 gg	<b>USE:</b> Flat machine 16-18 FF Cotton 30-33 gg
<b>COLORI:</b> Cartelle propria con selezione di colori Mélange, Super-mélange e Uniti. Si possono tingere colori a richiesta.	<b>COLOURS:</b> Own colour card with selected Mélange, Super-mélange and Solid colours. Custom - made colours can be dyed.
<b>QUANTITA' OTTIMALI:</b> Colori pronti: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti o al campione: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73 100-150-300 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	<b>IDEAL QUANTITIES:</b> Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24 Solid custom colours: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100 150-300 Extra charge according to our General Sales Conditions.
<b>SOLIDITA':</b> CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) <b>In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine</b>	<b>FASTNESS:</b> REACH REGULATION COMPLIANCE: yes GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes (Category B products directly in contact with the skin) <b>In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering</b>
<b>FINISSAGGIO:</b> Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	<b>FINISHING:</b> We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result
	
<b>STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2023-2024</b>	<b>DATA RILASCIO: 11/06/2022</b>



# ALASHAN

Nm 2/80

  
*Botta Poala*



**COMPOSIZIONE:** 100% (WS) Cashmere

**COMPOSITION:** 100%(WS) Cashmere

**CARATTERISTICHE:**

TIPO DI TINTURA: in tops e in filo  
TIPOLOGIA: Filato pettinato  
NODI: Splicer  
CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.  
PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3

**FEATURES:**

TYPE OF DYEING: tops dyed and yarn dyed  
CONSTRUCTION: Worsted yarns  
KNOTS: Splicer  
PACKAGING: Cones of about 1kg  
PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3

**IMPIEGO:**

Rett. Fin. 18-21 1 capo  
Cotton 33-37-42 gg 1 capo

In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.

**USE:**

Flat machine 18-21 1ply  
FF Cotton 33-33-42 gg 1ply

In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service.

**COLORI:**

Cartelle propria con selezione di colori Mélange, Super-mélange e Uniti.  
Si possono tingere colori a richiesta.

**COLOURS:**

Own colour card with selected Mélange, Super-mélange and Solid colours. Custom - made colours can be dyed.

**QUANTITA' OTTIMALI:**

Colori pronti: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa  
Colori uniti o al campione: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73 100-150-300  
Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.

**IDEAL QUANTITIES:**

Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24  
Solid custom colours: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100 150-300  
Extra charge according to our General Sales Conditions.

**SOLIDITA':**

CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si  
CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si  
(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)  
**In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine**

**FASTNESS:**

REACH REGULATION COMPLIANCE: yes  
GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes  
(Category B products directly in contact with the skin)  
**In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering**

**FINISSAGGIO:**

Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:  
effettuare un accurato prestiro  
rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale  
lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti.  
Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri  
Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente;  
estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.  
Stirare con poco vapore.  
È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.  
Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fitezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare

**FINISHING:**

We suggest the following finishing:  
Turn garments inside out  
Pre-press  
Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg  
Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes  
Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes  
Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.  
Press with little steam  
It is possible to dry clean or with hydrocarbons  
Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result



STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2023-2024

DATA RILASCIO: 11/06/2022



# ALASHAN

## Nm 3/80



**COMPOSIZIONE:** 100% (WS) Cashmere

**COMPOSITION:** 100%(WS) Cashmere

**CARATTERISTICHE:**

TIPO DI TINTURA: in tops e in filo  
 TIPOLOGIA: Filato pettinato  
 NODI: Splicer  
 CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.  
 PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3

**FEATURES:**

TYPE OF DYEING: tops dyed and yarn dyed  
 CONSTRUCTION: Worsted yarns  
 KNOTS: Splicer  
 PACKAGING: Cones of about 1kg  
 PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3

**IMPIEGO:**

Rett. Fin. 16-18 1 capo  
 Cotton 30-33 gg 1 capo

In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.

**USE:**

Flat machine 16-18 1ply  
 FF Cotton 30-33 gg 1ply

In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service.

**COLORI:**

Cartelle propria con selezione di colori Mélange, Super-mélange e Uniti.  
 Si possono tingere colori a richiesta.

**COLOURS:**

Own colour card with selected Mélange, Super-mélange and Solid colours. Custom - made colours can be dyed.

**QUANTITA' OTTIMALI:**

Colori pronti: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa  
 Colori uniti o al campione: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73 100-150-300  
 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.

**IDEAL QUANTITIES:**

Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24  
 Solid custom colours: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100 150-300  
 Extra charge according to our General Sales Conditions.

**SOLIDITA':**

CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si  
 CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si  
 (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)  
**In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine**

**FASTNESS:**

REACH REGULATION COMPLIANCE: yes  
 GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes  
 (Category B products directly in contact with the skin)  
**In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering**

**FINISSAGGIO:**

Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:  
 effettuare un accurato prestiro  
 rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale  
 lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti.  
 Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri  
 Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente;  
 estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.  
 Stirare con poco vapore.  
 È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.  
 Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fitezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare

**FINISHING:**

We suggest the following finishing:  
 Turn garments inside out  
 Pre-press  
 Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg  
 Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes  
 Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes  
 Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.  
 Press with little steam  
 It is possible to dry clean or with hydrocarbons  
 Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result



STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2023-2024

DATA RILASCIO: 11/06/2022






# ALASHAN ECO

## Nm 2/80



<b>COMPOSIZIONE:</b> 100% (WS) Cashmere	<b>COMPOSITION:</b> 100%(WS) Cashmere
<b>CARATTERISTICHE:</b> TIPO DI TINTURA: in filo TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3	<b>FEATURES:</b> TYPE OF DYEING: yarn dyed CONSTRUCTION: Worsted yarns KNOTS: Splicer PACKAGING: Cones of about 1kg PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3
<b>IMPIEGO:</b> Rett. Fin. 18-21                                   1 capo Cotton 33-37-42 gg                              1 capo  In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.	<b>USE:</b> Flat machine 18-21                              1ply FF Cotton 33-37-42 gg                              1ply  <i>In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service.</i>
<b>COLORI:</b> Cartelle propria colori Uniti. Si possono tingere colori a richiesta, previa valutazione e approvazione	<b>COLOURS:</b> Own colour card: solid colours. Subject to evaluation and approval it is possible to dye customer's own colours.
<b>QUANTITA' OTTIMALI:</b> Colori pronti: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti o al campione: kg. 6-12-18-30-36-48-55-60-72-100-120-132-144 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	<b>IDEAL QUANTITIES:</b> <i>Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24</i> <i>Solid custom colours: kg. 6-12-18-30-36-48-55-60-72-100-120-132-144</i> <i>Extra charge according to our General Sales Conditions.</i>
<b>SOLIDITA':</b> CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)  La caratteristica "ECO" di questi prodotti, non ne consente l'utilizzo in rigato a forte contrasto.	<b>FASTNESS:</b> REACH REGULATION COMPLIANCE: yes GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes (Category B products directly in contact with the skin)  <i>The Eco character of these products, does not allow the use for stripes with strong contrast of colours.</i>
<b>FINISSAGGIO:</b> Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	<b>FINISHING:</b> <i>We suggest the following finishing:</i> <i>Turn garments inside out</i> <i>Pre-press</i> <i>Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg</i> <i>Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes</i> <i>Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes</i> <i>Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.</i> <i>Press with little steam</i> <i>It is possible to dry clean or with hydrocarbons</i> <i>Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result</i>





# ALASHAN ECO

Nm 3/80



<b>COMPOSIZIONE:</b> 100% (WS) Cashmere	<b>COMPOSITION:</b> 100%(WS) Cashmere
<b>CARATTERISTICHE:</b> TIPO DI TINTURA: in filo TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3	<b>FEATURES:</b> TYPE OF DYEING: yarn dyed CONSTRUCTION: Worsted yarns KNOTS: Splicer PACKAGING: Cones of about 1kg PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3
<b>IMPIEGO:</b> Rett. Fin. 16-18                      1 capo Cotton 30-33 gg                      1 capo  In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.	<b>USE:</b> Flat machine 16-18                      1ply FF Cotton 30-33 gg                      1ply  In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service.
<b>COLORI:</b> Cartelle propria colori Uniti. Si possono tingere colori a richiesta, previa valutazione e approvazione	<b>COLOURS:</b> Own colour card: solid colours. Subject to evaluation and approval it is possible to dye customer's own colours.
<b>QUANTITA' OTTIMALI:</b> Colori pronti: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti o al campione: kg. 6-12-18-30-36-48-55-60-72-100-120-132-144 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	<b>IDEAL QUANTITIES:</b> Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24 Solid custom colours: kg. 6-12-18-30-36-48-55-60-72-100-120-132-144 Extra charge according to our General Sales Conditions.
<b>SOLIDITA':</b> CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)  La caratteristica "ECO" di questi prodotti, non ne consente l'utilizzo in rigato a forte contrasto.	<b>FASTNESS:</b> REACH REGULATION COMPLIANCE: yes GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes (Category B products directly in contact with the skin)  The Eco character of these products, does not allow the use for stripes with strong contrast of colours.
<b>FINISSAGGIO:</b> Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	<b>FINISHING:</b> We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result
<b>STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2023-2024</b>	<b>DATA RILASCIO: 11/06/2022</b>