BLAZE

Nm 2.400

COMPOSIZIONE: 100% (WV) Lana Merino extrafine	***COMPOSITION:*** *100% (WV) extrafine merino wool*
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: in tops e in filo TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 2/3	***FEATURES:*** *TYPE OF DYEING: tops dyed and yarn dyed* *CONSTRUCTION: Worsted yarns* *KNOTS: Splicer* *PACKAGING: Cones of about 1 kg* *PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*): *2/3*
IMPIEGO: Rett. Fin. 5 1 capo In caso di lavorazione a “capo integrale”, si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.	***USE:*** *Flat machine 5 1ply* *In case of “fully fashion knitting”, please contact our customer service.*
COLORI: Cartella propria con colori uniti Si possono tingere colori uniti a richiesta.	***COLOURS:*** *Own colour card with melange super melange and solid colours* *Customer-made solid colour can be dyed.*
QUANTITA’ OTTIMALI: Collo ideale kg 20 circa Colori uniti e melange Kg 24 minimo per colore. Uniti: Kg. 6-16-30-42-63-84-126-252. Colori mélange al campione kg 200 minimo Supplementi: previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	***IDEAL QUANTITIES:*** *Standard box approximately kgs 24* *Solid and mélange colors minimum kgs 24* *Solid custom colors: kg. 6*-16-30-42-63-84-126-252. *Custom mélange colors minimum kgs 200* *Surcharges: will be added according to our general sales conditions.*
SOLIDITA’: CONFORMITA’ NORMATIVA REACH: si CONFORMITA’ NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) **PER RIGATURE: in caso di rigatura a forte contrasto richiedere solidità specifica**	***FASTNESS:*** *REACH REGUALATION COMPLIANCE: yes* *GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes* *(Category B products directly in contact with the skin)* ***FOR STRIPES: in case of stripes with high contrast colors we suggest, to ask for special color fastness***
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 2/3 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore.	***FINISHING:*** *We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes* *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *Press with little steam*

ETICHETTATURA



STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2023/2024

DATA RILASCIO: 11/06/2022