FENIS

Nm 7.200

COMPOSIZIONE: 85% (WV) Lana Merino superfine 15% Poliammide	***COMPOSITION:*** *85%(WV) Superfine Merino Wool* *15% Polyamide*
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: In fiocco o in filo TIPOLOGIA: Filato Cardato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3	***FEATURES:*** *TYPE OF DYEING: Fiber dyed or yarn dyed* *CONSTRUCTION: Woolen yarns* *KNOTS: Splicer* *PACKAGING: Cones of about 1kg* *PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200): 3*
IMPIEGO: Rett. Fin 7-8 1 capo In caso di lavorazione a “capo integrale”, si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.	***USE:*** *Flatt machine 7-8 1 ply* *In case of “fully fashion knitting”, please contact our customer service.*
COLORI: Cartella propria con selezione di colori	***COLOURS:*** *Own shade card with selected colours*
QUANTITA’ OTTIMALI: Colori pronti a partire da 1 kg. Colori non in stock: minimo kg 20 e multipli di kg 2 Colli da circa kg.20 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	***IDEAL QUANTITIES:*** *Available colours: from 1 kgs.* *No stock colours minimum kgs 20 and multiples of kgs 2* *Cartons of approx. Kgs.20* *Surcharge: will be added according to our general sales conditions.*
SOLIDITA’: CONFORMITA’ NORMATIVA REACH: si CONFORMITA’ NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) **PER RIGATURE: in caso di rigatura a forte contrasto richiedere solidità specifica**	***FASTNESS:*** *REACH REGUALATION COMPLIANCE: yes* *GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes* *(Category B products directly in contact with the skin)* ***FOR STRIPES: in case of stripes with high contrast colors we suggest, to ask for special color fastness***
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: rapporto bagno pari a 30 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 35/40° con sapone per 1/2 minuti centrifugare 1/2 minuti a 800 giri lavare a 35/40° con ammorbidente per 3/5 minuti centrifugare 5/8 minuti a 800 giri asciugare in tumbler a 70/80° stirare con molto vapore Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare.	***FINISHING:*** *We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Bath ratio equal to 30 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 35/40° with soap for 1/2 minutes* *Spin dry at 800 cycles for 1 to 2 minutes* *Wash at 35/40° with softener for 3/5 minutes* *Spin dry at 800 cycles for 5 to 8 minutes* *Tumble dry at 70/80°. Press with generous steam* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*

ETICHETTATURA

STAGIONE **AUTUNNO-INVERNO 2023-2024**

DATA RILASCIO: **11/06/2022**