# GELSOMINO

Nm 24.000

| | |
|---|---|
| **COMPOSIZIONE:**<br>64% (LI) lino - 36% (VI) viscosa | ***COMPOSITION:***<br>*64% (LI) linen - 36% (VI) viscose* |
| **CARATTERISTICHE:**<br>TIPO DI TINTURA: In matasse<br>TIPOLOGIA: Filato pettinato<br>NODI: Splicer<br>CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.<br>PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4<br><br>Il lino per sua stessa natura presenta peculiarità del tutto speciali; potrebbe manifestare differenza di colore fra le partite di greggio, dando origine a scarsa uniformità di tonalità fra le forniture. Data la speciale composizione di questo filato, non tutti i toni possono essere riprodotti fedelmente. In alcuni casi, è possibile che si manifesti un leggero effetto mélange. Una superficie leggermente irregolare è caratteristica propria del lino. A causa della sua naturale "rigidità", inoltre, il lino può evidenziare spiralità nella maglia rasata dopo il lavaggio in acqua.<br>Sono quindi necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi possiedano i requisiti richiesti | ***FEATURES:***<br>*TYPE OF DYEING: hank dyed*<br>*CONSTRUCTION: Worsted yarns*<br>*KNOTS: Splicer*<br>*PACKAGING: Cones of about 1kg*<br>*PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*)*: 3/4*<br><br>*Linen, by its very nature, reveals very special peculiarities; the color of raw white yarn can vary from lot to lot and therefore cause slight color difference among the lots supplied. Due to the yarn special composition, then, it may be difficult to exactly reproduce all requested shades. Occasionally a slight melange effect may appear. A delicately uneven surface is one of linen's peculiarities. In addition, due to linen natural "stiffness", spirality may appear on plain jersey when washed in water.*<br>*Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to be sure that the garments meet your requirements* |
| **IMPIEGO:**<br>Rett. Fin. 14 - 16 1 capo<br>FF Cotton 27-30 1 capo<br>In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale. | ***USE:***<br>*Flat machine 14 – 16 1ply*<br>*FF Cotton 27-30 1 ply*<br>*In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service.* |
| **COLORI:**<br>Propria cartella colori uniti.<br>Si possono tingere colori uniti a richiesta. | ***COLOURS:***<br>*Own solid colours card.*<br>*Custom solid colours can be dyed upon request* |
| **QUANTITA' OTTIMALI:**<br>Colori disponibili a partire da 1 kg<br>Collo ideale kg 20 circa<br>Colori uniti o al campione: kg**:** 6-12-16-24-30-36-48-55-60-72-100-132-144-250<br>Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita. | ***IDEAL QUANTITIES:***<br>*Available colours: starting from 1 kg each*<br>*Standard box approximately kg 20*<br>*solid custom colours: Kgs: 6-12-16-24-30-36-48-55-60-72-100-132-144-250*<br>*Surcharge: will be added according to our general sales conditions.* |
| **SOLIDITA':**<br>**A causa della composizione del filato le solidità GB 18401 (Cina) non sono garantite.**<br>Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti.<br>Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine. | ***FASTNESS:***<br>***Due to the yarn composition the GB 18401 (Cina) are not guaranteed.***<br>*Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours.*<br>*Any other special fastness should be expressly requested.* |
| **FINISSAGGIO:**<br>Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:<br>effettuare un accurato prestiro<br>Effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.<br>Stirare con poco vapore.<br>Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare | ***FINISHING:***<br>*We suggest the following finishing:*<br>*Turn garments inside out*<br>*Pre-press*<br>*To dry clean or with hydrocarbons*<br>*Press with little steam*<br>*Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result* |

**ETICHETTATURA**



**STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE 2023**

**DATA RILASCIO: 22/12/2021**