



H2DRY[®]



K-WOOL COMFORT

Nm 2/48

www.h2dry.it



MERINO PERFORM

COMPOSIZIONE: 90% (WV) lana merino extrafine
10% (PL) poliestere PBT

COMPOSITION: 90% (WV) superfine merino wool
10% (PL) polyester PBT

CARATTERISTICHE:

TIPO DI TINTURA: in matasse
TIPOLOGIA: Filato pettinato
NODI: Splicer
CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.
PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3
ALTA TRASPIRABILITA' – NATURALE ELASSTICITA'
BELLEZZA INGUALCIBILE – TOTAL EASY CARE

FEATURES:

TYPE OF DYEING: hank dyed
CONSTRUCTION: Worsted yarns
KNOTS: Splicer
PACKAGING: Cones of about 1 kg
PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3
HIGHT BREATHABILITY – NATURAL ELASTIC
UNCRUSHABLE BEAUTY – TOTAL EASY CARE

IMPIEGO:

Rett. Fin. 16-18 1 capo
Cotton 27-30 gg 1 capo

USE:

Flat machine 16-18 1ply
FF Cotton 27-30 gg 1ply

COLORI:

Cartella propria con selezione di colori uniti
Si possono tingere colori uniti a richiesta.

COLOURS:

Own colour card with selected solid colours
Customer-made solid colour can be dyed.

QUANTITA' OTTIMALI:

Colori pronti: a partire da kg. 1, collo ideale da Kg.24 circa.
Colori uniti non stock service o a campione
kg: 6-16-30-42-63-84-126-252
Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre
condizioni generali di vendita.

IDEAL QUANTITIES:

Available colours: starting from 1 kg. each, standard box
approximately Kgs. 24.
Solid custom colours:
Kgs: 6-16-30-42-63-84-126-252
Surcharge: will be added according to our general sales
conditions.

SOLIDITA':

Data la composizione del filato le solidità GB 18401 (Cina) non
sono garantite.

Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per
i forti contrasti.
Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto
dell'ordine.

FASTNESS:

Due to the yarn composition the GB 18401 (Cina) are not
guaranteed.

Some colours might not be suitable for knitting stripes or other
knitted pattern if using very contrasting colours.
Any other special fastness should be expressly requested.

FINISSAGGIO:

Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:
effettuare un accurato prestiro
rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale
lavare in acqua a 25/30°C con sapone per 2/3 minuti.
Sconsigliamo l'utilizzo di ammorbidenti siliconici
Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri
Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente;
estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.
Stirare con poco vapore.
Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla
f fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare
prove sulle tempistiche da adottare

FINISHING:

We suggest the following finishing:
Turn garments inside out
Pre-press
Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg
Wash in water at 25/30° with soap for 2/3 minutes
We suggest to avoid silicone/based softeners
Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes
Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet
when removed from the tumbler.
Press with little steam
Final result varies according to knitting and machinery, therefore it
is suggested to perform several trials in order to achieve the
requested result

ETICHETTATURA



LAVABILE IN LAVATRICE) – EASY CARE - (MACHINE WASHABLE)

Il filato K-WOOL ha superato gli standard previsti da WOOLMARK per la marcatura "TOTAL EASY CARE", pertanto è adatto a produrre maglieria "TOTAL EASY CARE" se il maglificio esegue una corretta tessitura, confezione e finissaggio secondo le indicazioni WOOLMARK. La garanzia "TOTAL EASY CARE" prevede la specifica richiesta all'atto dell'ordine.

K-WOOL yarn meets WOOLMARK standards for "TOTAL EASY CARE" labelling, therefore it is suited to produce "TOTAL EASY CARE" garments if the knitting factory ensures proper knitting, linking and finishing, as per WOOLMARK instructions. The "TOTAL EASY CARE" guarantee must be specifically requested when ordering.



(lavabile in lavatrice e asciugabile in tumbler) – TOTAL EASY CARE - (Machine washable and tumble dry)

STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE 2023

DATA RILASCIO: 22/12/2021