



ORIZON
Nm 6.500



COMPOSIZIONE: 100% (WV) Lana Merino extrafine

COMPOSITION: 100% (WV) extrafine merino wool

CARATTERISTICHE:

TIPO DI TINTURA: in tops e in filo
TIPOLOGIA: Filato pettinato
NODI: Splicer
CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca
PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 2/3

FEATURES:

TYPE OF DYEING: tops dyed and yarn dyed
CONSTRUCTION: Worsted yarns
KNOTS: Splicer
PACKAGING: Cones of about 1 kg
PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 2/3

IMPIEGO:

Rett. Fin. 8 1 capo

In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.

USE:

Flat machine 8 1ply

In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service.

COLORI:

Cartella propria con colori uniti
Si possono tingere colori uniti a richiesta.

COLOURS:

Own colour card with melange super melange and solid colours
Customer-made solid colour can be dyed.

QUANTITA' OTTIMALI:

Collo ideale kg 20 circa
Colori uniti e melange Kg 24 minimo per colore.
Uniti: Kg. 6-16-30-42-63-84-126-252.
Colori mélangé al campione kg 200 minimo
Supplementi: previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.

IDEAL QUANTITIES:

Standard box approximately kgs 24
Solid and mélangé colors minimum kgs 24
Solid custom colors: kg. 6-16-30-42-63-84-126-252.
Custom mélangé colors minimum kgs 200
Surcharges: will be added according to our general sales conditions.

SOLIDITA':

CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si
CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si
(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)

PER RIGATURE: in caso di rigatura a forte contrasto richiedere solidità specifica

FASTNESS:

REACH REGULATION COMPLIANCE: yes
GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes
(Category B products directly in contact with the skin)

FOR STRIPES: in case of stripes with high contrast colors we suggest, to ask for special color fastness


FINISSAGGIO:

Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:
effettuare un accurato prestiro
rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale
lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti.
Centrifugare 2/3 minuti a 800 giri
Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente;
estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.
Stirare con poco vapore.

FINISHING:

We suggest the following finishing:
Turn garments inside out
Pre-press
Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg
Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes
Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes
Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.
Press with little steam

ETICHETTATURA



STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2023/2024

DATA RILASCIO: 11/06/2022