




PONY

Nm 1.400



COMPOSIZIONE: 93% (WV) lana - 7% (PA) poliammide	COMPOSITION: 93% (WV) <i>extrafine</i> - 7% (PA) <i>polyamide</i>
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: In tops TIPOLOGIA: Filato fantasia NODI: MANUALI CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 2/3 trattandosi di un filato fantasia, è necessario considerare uno scarto macchina superiore ad un filato lineare.	FEATURES: <i>TYPE OF DYEING:</i> tops dyed <i>CONSTRUCTION:</i> Fancy yarns <i>KNOTS:</i> Hand knots <i>PACKAGING:</i> Cones of about 1kg <i>PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 2/3</i> <i>Due to the nature of the fancy yarns it is necessary to consider a greater wastage than classic yarns</i>
IMPIEGO: Rett. Fin. 3 1 capo Si consiglia di lavorare a due o più guida fili	USE: <i>Flat machine 3 1 ply</i> <i>We recommend to knit using more than one thread guide</i>
COLORI: Cartella propria con selezione di colori	COLOURS: <i>Own shade card with selected colours</i>
QUANTITA' OTTIMALI: Colori disponibili: a partire da 1 kg. Collo ideale: kg. 20 circa Moulinè esclusivi: kg 50 o multipli. Riferimento cartella colori Musk Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita	IDEAL QUANTITIES: <i>Available colors: starting from 1 kg. each</i> <i>Ideal box: approximately kgs. 20</i> <i>Moulinè colors exclusive: kgs 50 or multiples colors card Musk</i> <i>Surcharges: will be added according to our general sales conditions.</i>
SOLIDITA': CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) PER RIGATURE: in caso di rigatura a forte contrasto richiedere solidità specifica	FASTNESS: <i>REACH REGULATION COMPLIANCE: yes</i> <i>GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes</i> <i>(Category B products directly in contact with the skin)</i> FOR STRIPES: in case of stripes with high contrast colors we suggest, to ask for special color fastness
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 1/2 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	FINISHING: <i>We suggest the following finishing:</i> <i>Turn garments inside out</i> <i>Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg</i> <i>Wash in water at 25/30° with softener for 1/2 minutes</i> <i>Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes</i> <i>Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.</i> <i>Press with little steam</i> <i>Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result</i>
ETICHETTATURA 	
STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2023-2024	DATA RILASCIO: 11/06/2022