TRADITIONAL WOOL

Nm 2/48

MERINO EXTRA FINE

COMPOSIZIONE: 100% (WV) Lana Merino extrafine	***COMPOSITION:*** *100% (WV) extrafine merino wool*
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: in filo TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 2/3	***FEATURES:*** *TYPE OF DYEING: yarn dyed* *CONSTRUCTION: Worsted yarns* *KNOTS: Slicer* *PACKAGING: Cones of about 1kg* *PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*): *2/3*
IMPIEGO: Rett. Fin. 14-16 1 capo FF Cotton 27-30 gg 1 capo In caso di lavorazione a “capo integrale”, si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.	***USE:*** *Flat machine 14-16 1 ply* *FF Cotton 27-30 gg 1 ply* *In case of “fully fashion knitting”, please contact our customer service.*
COLORI: Si possono tingere tutti i colori uniti delle cartelle stagionali e colori a richiesta.	***COLORS:*** *All solid colours from our seasonal colour cards and custom-made colours can be dyed.*
QUANTITA’ OTTIMALI: Colli da circa Kg 24 Colori uniti a richiesta: kg 15-30-45-75-150-300-600-1200 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	***IDEAL QUANTITIES:*** *Cartons of approx. 24 Kg* *Solid custom colours: Kg 15-30-45-75-150-300-600-1200* *Surcharges: will be added according to our general sales conditions.*
SOLIDITA’: CONFORMITA’ NORMATIVA REACH: si CONFORMITA’ NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) **PER RIGATURE: in caso di rigatura a forte contrasto richiedere solidità specifica**	***FASTNESS:*** *REACH REGUALATION COMPLIANCE: yes* *GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes* *(Category B products directly in contact with the skin)* ***FOR STRIPES: in case of stripes with high contrast colors we suggest, to ask for special color fastness***
FINISSAGGIO: Per effetto infeltrito, consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: rapporto bagno pari a 10/15 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 45/50°C con sapone follante per 10/15 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura; Stirare e pressare con tanto vapore.	***FINISHING:*** *For felted effect we suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Bath ratio equal to 10/15 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 45/50° with soap for 10/15 minutes* *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature.* *Press with steam*

ETICHETTATURA



STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2023-2024

DATA RILASCIO: 11/06/2022