






# ABSOLUT

Nm 3/80

  
Botta Poala

  
SUPER 160'S  
CERTIFIED BY THE WOOLMARK COMPANY  
  
PURE NEW WOOL

<b>COMPOSIZIONE:</b> 100% (WV) lana merino ultrafine 160'S	<b>COMPOSITION:</b> 100%(WV) 160'S ultrafine merino wool
<b>CARATTERISTICHE:</b> TIPO DI TINTURA: in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4	<b>FEATURES:</b> TYPE OF DYEING: hank dyed CONSTRUCTION: Worsted yarns KNOTS: Splicer PACKAGING: Cones of about 1kg PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3/4
<b>IMPIEGO:</b> Rett. Fin. 16 - 18 Cotton 30-33 gg	<b>USE:</b> Flat machine 16 - 18 FF Cotton 30-33 gg
<b>COLORI:</b> Cartelle propria. Solo colori uniti Si possono tingere colori uniti a richiesta.	<b>COLOURS:</b> Own colour card. Solid colours only Custom-made colours can be dyed
<b>QUANTITA' OTTIMALI:</b> Colori pronti: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti o al campione: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	<b>IDEAL QUANTITIES:</b> Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24 Solid custom colours: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600 Extra charge according to our General Sales Conditions.
<b>SOLIDITA':</b> CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) <b>In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine</b>	<b>FASTNESS:</b> REACH REGULATION COMPLIANCE: yes GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes (Category B products directly in contact with the skin) <b>In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering</b>
<b>FINISSAGGIO:</b> Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	<b>FINISHING:</b> We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result
	
<b>STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2021/22</b>	<b>DATA RILASCIO: 03/06/2020</b>