








# ALASHAN

## Nm 3/80



<b>COMPOSIZIONE:</b> 100% (WS) Cashmere	<b>COMPOSITION:</b> 100%(WS) Cashmere
<b>CARATTERISTICHE:</b> TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3	<b>FEATURES:</b> <i>TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed</i> <i>CONSTRUCTION: Worsted yarns</i> <i>KNOTS: Splicer</i> <i>PACKAGING: Cones of about 1kg</i> <i>PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3</i>
<b>IMPIEGO:</b> Rett. Fin. 16-18 Cotton 30-33 gg	<b>USE:</b> Flat machine 16-18 FF Cotton 30-33 gg
<b>COLORI:</b> Cartelle propria con selezione di colori Mélange, Super mélange e Uniti. Si possono tingere colori a richiesta.	<b>COLOURS:</b> <i>Own colour card with selected melange, Super melange and Solid colours. Custom-made colours can be dyed.</i>
<b>QUANTITA' OTTIMALI:</b> Colori a pronti: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti o al campione: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73 100-150-300-600 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	<b>IDEAL QUANTITIES:</b> <i>Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24</i> <i>Solid custom colours: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100 150-300-600</i> <i>Extra charge according to our General Sales Conditions.</i>
<b>SOLIDITA':</b> CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) <b>In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine</b>	<b>FASTNESS:</b> <i>REACH REGULATION COMPLIANCE: yes</i> <i>GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes</i> <i>(Category B products directly in contact with the skin)</i> <b>In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering</b>
<b>FINISSAGGIO:</b> Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	<b>FINISHING:</b> <i>We suggest the following finishing:</i> <i>Turn garments inside out</i> <i>Pre-press</i> <i>Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg</i> <i>Wash in water at 25/30°with softener for 2/3 minutes</i> <i>Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes</i> <i>Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.</i> <i>Press with little steam</i> <i>It is possible to dry clean or with hydrocarbons</i> <i>Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result</i>



STAGIONE: AUTUNNO-INVERNO 2021/22

DATA RILASCIO: 03/06/2020