




## HOLIDAY

Nm 2/27

<b>COMPOSIZIONE:</b> 100% (WV) Lana Merino extrafine "NATURAL ELASTIC WOOL"	<b>COMPOSITION:</b> 100% (WV) extrafine merino wool "NATURAL ELASTIC WOOL"
<b>CARATTERISTICHE:</b> TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4	<b>FEATURES:</b> TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed CONSTRUCTION: Worsted yarns KNOTS: Splicer PACKAGING: Cones of about 1kg PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3/4
<b>IMPIEGO:</b> Rett. Fin. 12-14                                      1 capo FF Cotton 21-24-27 gg                              1 capo	<b>USE:</b> Flat machine 12-14                                      1 ply FF Cotton 21-24-27 gg                                      1 ply
<b>COLORI:</b> Si possono tingere colori uniti a richiesta.	<b>COLORS:</b> Custom solid colours can be dyed upon request.
<b>QUANTITA' OTTIMALI:</b> Colori pronti a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti o al campione: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	<b>IDEAL QUANTITIES:</b> Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24 Solid custom colors: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300 Surcharges: will be added according to our general sales conditions.
<b>SOLIDITA':</b> CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) <b>In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine</b>	<b>FASTNESS:</b> REACH REGULATION COMPLIANCE: yes GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes (Category B products directly in contact with the skin) <b>In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering</b>
<b>FINISSAGGIO:</b> Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	<b>FINISHING:</b> We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30°with softener for 2/3 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result

### ETICHETTATURA



STAGIONE: AUTUNNO/INVERNO 2021/22

DATA RILASCIO: 03/06/2020



# HOLIDAY

Nm 2/36

<b>COMPOSIZIONE:</b> 100% (WV) Lana Merino extrafine "NATURAL ELASTIC WOOL"	<b>COMPOSITION:</b> 100% (WV) <i>extrafine merino wool</i> "NATURAL ELASTIC WOOL"
<b>CARATTERISTICHE:</b> TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4	<b>FEATURES:</b> <i>TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed</i> <i>CONSTRUCTION: Worsted yarns</i> <i>KNOTS: Splicer</i> <i>PACKAGING: Cones of about 1kg</i> <i>PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3/4</i>
<b>IMPIEGO:</b> Rett. Fin. 12-14                                    1 capo FF Cotton 21-24-27 gg                            1 capo	<b>USE:</b> <i>Flat machine 12-14                                    1 ply</i> <i>FF Cotton 21-24-27 gg                                    1 ply</i>
<b>COLORI:</b> cartella propria colori uniti Si possono tingere colori uniti a richiesta.	<b>COLORS:</b> <i>Own color card solid colors</i> <i>Custom solid colours can be dyed upon request.</i>
<b>QUANTITA' OTTIMALI:</b> colori pronti a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti o al campione: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	<b>IDEAL QUANTITIES:</b> <i>Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24</i> <i>Solid custom colors: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300</i> <i>Surcharges: will be added according to our general sales conditions.</i>
<b>SOLIDITA':</b> CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) <b>In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine</b>	<b>FASTNESS:</b> <i>REACH REGULATION COMPLIANCE: yes</i> <i>GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes</i> <i>(Category B products directly in contact with the skin)</i> <b>In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering</b>
<b>FINISSAGGIO:</b> Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	<b>FINISHING:</b> <i>We suggest the following finishing:</i> <i>Turn garments inside out</i> <i>Pre-press</i> <i>Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg</i> <i>Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes</i> <i>Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes</i> <i>Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.</i> <i>Press with little steam</i> <i>It is possible to dry clean or with hydrocarbons</i> <i>Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result</i>

## ETICHETTATURA



STAGIONE AUTUNNO/INVERNO 2021/22

DATA RILASCIO: 03/06/2020



# HOLIDAY

Nm 6.000

<b>COMPOSIZIONE:</b> 100% (WV) lana merino extrafine "NATURAL ELASTIC WOOL"	<b>COMPOSITION:</b> 100% (WV) extrafine merino wool "NATURAL ELASTIC WOOL"
<b>CARATTERISTICHE:</b> TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer, sono possibili nodi a mano CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4	<b>FEATURES:</b> TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed CONSTRUCTION: Worsted yarns KNOTS: Splicer, knots hand are possible PACKAGING: Cones of about 1kg PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3/4
<b>IMPIEGO:</b> Rett. Fin. 5-7 1 capo	<b>USE:</b> Flat machine 5-7 1 ply
<b>COLORI:</b> cartella propria colori uniti Si possono tingere colori uniti a richiesta.	<b>COLORS:</b> Own color car solid colors Custom solid colours can be dyed upon request.
<b>QUANTITA' OTTIMALI:</b> colori pronti a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti o al campione: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	<b>IDEAL QUANTITIES:</b> Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24 Solid custom colors: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300 Surcharges: will be added according to our general sales conditions.
<b>SOLIDITA':</b> CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) <b>In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine</b>	<b>FASTNESS:</b> REACH REGULATION COMPLIANCE: yes GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes (Category B products directly in contact with the skin) <b>In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering</b>
<b>FINISSAGGIO:</b> Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	<b>FINISHING:</b> We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30°with softener for 2/3 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result

## ETICHETTATURA



STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 20/21/22

DATA RILASCIO: 03/06/2020