



BABA' MULTIFILO

Nm 3000



COMPOSIZIONE: 70% (WV) Lana Merino superfine
30%(WS) Cashmere

COMPOSITION: 70%(WV) Superfine Merino Wool
30%(WS) Cashmere

CARATTERISTICHE:

TIPO DI TINTURA: In fiocco o in matasse
TIPOLOGIA: Filato Cardato
NODI: Nessuno
CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.
PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3

FEATURES:

TYPE OF DYEING: Fiber dyed or hank dyed
CONSTRUCTION: Woolen yarns
KNOTS: No
PACKAGING: Cones of about 1kg
PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3

IMPIEGO:

Rett. F 3 1-capo

USE:

Flat machine F 3 1-ply

In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.

In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service.

COLORI:

Su richiesta nei colori in stock della cartella Babà 1/15

COLOURS:

On demand colors from Babà 1/15 Shade card (stock colors).

QUANTITA' OTTIMALI:

Colli da circa kg.20.
Si possono ritorcere tutti i colori a stock service con multipli di 5 kg.
Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.

IDEAL QUANTITIES:

Carton of approx. Kg.20.
All stock service colours we can be twist with 5 kgs multiples
Surcharge: will be added according to our general sales conditions.

SOLIDITA':

CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si
CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si
(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)

FASTNESS:

REACH REGULATION COMPLIANCE: yes
GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes
(Category B products directly in contact with the skin)

PER RIGATURE: in caso di rigatura a forte contrasto richiedere solidità specifica

FOR STRIPES: in case of stripes with high contrast colors we suggest, to ask for special color fastness


FINISSAGGIO:

Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:
rapporto bagno pari a 30 litri di acqua per ogni kg. di materiale
lavare in acqua a 35/40° con sapone per 1/2 minuti
centrifugare 1/2 minuti a 800 giri
lavare a 35/40° con ammorbidente per 2/4 minuti
centrifugare 5/8 minuti a 800 giri
asciugare in tumbler a 70/80°
stirare con molto vapore
Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare.

FINISHING:

We suggest the following finishing:
Turn garments inside out
Bath ratio equal to 30 liters of water for 1 kg
Wash in water at 35/40° with soap for 1/2 minutes
Spin dry at 800 cycles for 1 to 2 minutes
Wash at 35/40° with softener for 2/4 minutes
Spin dry at 800 cycles for 5 to 8 minutes
Tumble dry at 70/80°
Press with generous steam
Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result

ETICHETTATURA



STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2022/23

DATA RILASCIO: 10/06/2021