



**TODAY**  
Nm 2/48



**COMPOSIZIONE:** 90% (WV) lana merino ultrafine 120's  
10% (WS) cashmere

**COMPOSITION:** 90% (WV) ultrafine merino wool 120's  
10% (WS) cashmere

**CARATTERISTICHE:**

TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse  
TIPOLOGIA: Filato pettinato  
NODI: Splicer  
CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.  
PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3

**FEATURES:**

TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed  
CONSTRUCTION: Worsted yarns  
KNOTS: Splicer  
PACKAGING: Cones of about 1kg  
PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3

**IMPIEGO:**

Rett. Fin. 16-18 1 capo  
Cotton 30-33 gg 1 capo

In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.

**USE:**

Flat machine 16-18 1ply  
FF Cotton 30-33 gg 1ply

In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service.

**COLORI:**

Cartella propria con selezione di colori mélange, super mélange e colori uniti.  
Si possono tingere colori a richiesta.

**COLOURS:**

Own colours card with selected melange and super mélange colour and solid colour  
Custom-made colours can be dyed.

**QUANTITA' OTTIMALI:**

Colori pronti: a partire da 1 kg. collo ideale kg 24 circa  
Colori uniti o al campione: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600  
Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita

**IDEAL QUANTITIES:**

Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24  
Solid custom colours: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60-73 100-150-300-600  
Extra charge according to our General Sales Conditions.

**SOLIDITA':**

CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si  
CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si  
(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)  
**In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine**

**FASTNESS:**


REACH REGULATION COMPLIANCE: yes  
GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes  
(Category B products directly in contact with the skin)  
**In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering**

**FINISSAGGIO:**

Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:  
effettuare un accurato prestiro  
rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale  
lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti.  
Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri  
Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente;  
estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.  
Stirare con poco vapore.  
È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.  
Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla  
fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare  
prove sulle tempistiche da adottare

**FINISHING:**

We suggest the following finishing:  
Turn garments inside out  
Pre-press  
Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg  
Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes  
Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes  
Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet  
when removed from the tumbler.  
Press with little steam  
It is possible to dry clean or with hydrocarbons  
Final result varies according to knitting and machinery, therefore it  
is suggested to perform several trials in order to achieve the  
requested result



STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2022/23

DATA RILASCIO: 10/06/2021



**TODAY**  
Nm 2/60



**COMPOSIZIONE:** 90% (WV) lana merino ultrafine 120's  
10% (WS) cashmere

**COMPOSITION:** 90% (WV) ultrafine merino wool 120's  
10% (WS) cashmere

**CARATTERISTICHE:**

TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse  
TIPOLOGIA: Filato pettinato  
NODI: Splicer  
CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.  
PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3

**FEATURES:**

TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed  
CONSTRUCTION: Worsted yarns  
KNOTS: Splicer  
PACKAGING: Cones of about 1kg  
PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3

**IMPIEGO:**

Rett. Fin. 16-18 1 capo  
Cotton 30-33 gg 1 capo

In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.

**USE:**

Flat machine 16-18 1ply  
FF Cotton 30-33 gg 1ply

In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service.

**COLORI:**

Cartella propria con selezione di colori mélange, super mélange e uniti  
Si possono tingere colori a richiesta.

**COLOURS:**

Own colours card with selected melange, super mélange and solid colour  
Custom-made colours can be dyed.

**QUANTITA' OTTIMALI:**

Colori pronti: a partire da 1 kg. collo ideale kg 24 circa  
Colori uniti o al campione: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600  
Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita

**IDEAL QUANTITIES:**

Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24  
Solid custom colours: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60-73 100-150-300-600  
Extra charge according to our General Sales Conditions.

**SOLIDITA':**

CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si  
CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si  
(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)  
In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine

**FASTNESS:**


REACH REGULATION COMPLIANCE: yes  
GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes  
(Category B products directly in contact with the skin)  
In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering

**FINISSAGGIO:**

Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:  
effettuare un accurato prestiro  
rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale  
lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti.  
Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri  
Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente;  
estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.  
Stirare con poco vapore.  
È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.  
Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fitezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare

**FINISHING:**

We suggest the following finishing:  
Turn garments inside out  
Pre-press  
Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg  
Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes  
Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes  
Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.  
Press with little steam  
It is possible to dry clean or with hydrocarbons  
Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result



STAGIONE: AUTUNNO-INVERNO 2022/23

DATA RILASCIO: 10/06/2021