



Botto Poala

CHALLENGE RECYCLED

Nm 2/60

COMPOSIZIONE:

50% (WV) Lana merino ultrafine (17,5 My)
50% Poliammide (Nylon sport)

COMPOSITION:

50% (WV) Ultrafine merino wool (17,5 My)
50% Polyamide (Nylon sport)

CARATTERISTICHE:

TIPO DI TINTURA: in matasse
TIPOLOGIA: Filato pettinato
NODI: Splicer
CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.
PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri):3/4

FEATURES:

TYPE OF DYEING: hank dyed
CONSTRUCTION: Worsted yarns
KNOTS: Splicer
PACKAGING: Cones of about 1kg
PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): ¾

Questo filo è clorin free-eco dyeing e realizzato con componenti certificati bluesign®, per un minor impatto sulle persone e sull'ambiente.

This yarn is metal free-ecodyeing and made with bluesign® certified components for less impact on people and the environment.

IMPIEGO:

Rett. Fin. 16-18 1 capo
Cotton 30-33 1 capo

USE:

Flat machine 16-18 1 ply
FF Cotton 30-33 1 ply

COLORI:

Cartella propria con selezione di colori uniti, si possono tingere colori uniti a richiesta.

COLORS:

Own color card with selected solid colors, custom solid colours can be dyed upon request.

QUANTITA' OTTIMALI:

Colori pronti: a partire da 1 kg
Collo ideale kg 24 circa
Colori uniti o al campione: kg 6-9-16-24-30-40-60-70-100-150-300-600
Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.

IDEAL QUANTITIES:

Available colours: starting from 1 kg each
Standard box approximately kg 24
Solid custom colors: kg 6-9-16-24-30-40-60-70-100-150-300-600
Surcharges: will be added according to our general sales condition

SOLIDITA':

CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si
CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si
(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)
In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine

FASTNESS:

REACH REGULATION COMPLIANCE: yes
GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes
(Category B products directly in contact with the skin)
In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering


FINISSAGGIO:

Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:
effettuare un accurato prestiro
rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale
lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti.
Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri
Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente;
estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.
Stirare con poco vapore.
Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare

FINISHING:

We suggest the following finishing:
Turn garments inside out
Pre-press
Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg
Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes
Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes
Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.
Press with little steam
Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result

ETICHETTATURA



STAGIONE: AUTUNNO-INVERNO 2020/21

DATA RILASCIO: 03/06/2019