




# HIBISCUS

Nm 2000



<b>COMPOSIZIONE:</b> 100% (WV) Lana Merino fine	<b>COMPOSITION:</b> 100%(WV) Fine Merino Wool
<b>CARATTERISTICHE:</b> TIPO DI TINTURA: In fiocco TIPOLOGIA: Filato Cardato NODI: A Mano CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3	<b>FEATURES:</b> TYPE OF DYEING: Fiber dyed CONSTRUCTION: Woolen yarns KNOTS: Hand knots PACKAGING: Cones of about 1kg PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3
<b>IMPIEGO:</b> Rett. F 2.5  1-capo  Si consiglia di lavorare a due o più guidafili	<b>USE:</b> Flat machine F 2.5  1-ply  We recommend to knit using more than one threadguide
<b>COLORI:</b> Da cartella Kent, con selezione di colori in stock service	<b>COLOURS:</b> From Kent shade card with selected colors in stock service
<b>QUANTITA' OTTIMALI:</b> Si possono ritorcere tutti i colori a stock service con multipli di 4 kg. Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	<b>IDEAL QUANTITIES:</b> All stock service colours we can be twist with 4 kgs multiples Surcharge: will be added according to our general sales conditions.
<b>SOLIDITA':</b> CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)	<b>FASTNESS:</b> REACH REGULATION COMPLIANCE: yes GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes (Category B products directly in contact with the skin)
<b>PER RIGATURE: in caso di rigatura a forte contrasto richiedere solidità specifica</b>	<b>FOR STRIPES: in case of stripes with high contrast colors we suggest ,to ask for special color fastness</b>
<b>FINISSAGGIO:</b> Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: rapporto bagno pari a 30 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 35/40° con sapone per 1/2 minuti centrifugare 1/2 minuti a 800 giri lavare a 35/40° con ammorbidente per 2/4 minuti centrifugare 5/8 minuti a 800 giri asciugare in tumbler a 70/80° stirare con molto vapore Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare.	<b>FINISHING:</b> We suggest the following finishing: Turn garments inside out Bath ratio equal to 30 liters of water for 1 kg Wash in water at 35/40° with soap for 1/2 minutes Spin dry at 800 cycles for 1 to 2 minutes Wash at 35/40° with softener for 2/4 minutes Spin dry at 800 cycles for 5 to 8 minutes Tumble dry at 70/80° Press with generous steam Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result
<b>ETICHETTATURA</b> 	
<b>STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2020/21</b>	<b>DATA RILASCIO: 05/06/2019</b>