MILLENNIUM TEFLON

Nm 2/60.000

COMPOSIZIONE: 100% lana merino ultrafine 120'S	***COMPOSITION:*** *100% 120'S ultrafine merino wool*
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4 Il trattamento Teflon ® circonda ogni fibra con una barriera invisibile: le maglie non attirano lo sporco secco e non assorbono i liquidi, sia a base acquosa sia oleosa. Grazie a questo particolare trattamento permanente i filati possono essere considerati idrorepellenti a tutti gli effetti. Teflon aumenta il potere antimacchia del filato in maniera sensibile, proteggendo, senza alterare, le caratteristiche specifiche della maglia, mantenendone l'aspetto estetico, la mano, il peso, il colore e la traspirabilità originari (non facendo penetrare l'umidità esterna all'interno del capo). La fibra così trattata risulta perfetta ed offre eccezionali performances di resistenza meccanica e solidità del colore. Queste caratteristiche restano inalterate anche dopo 20 lavaggi, sia ad umido che a secco.	***FEATURES:*** *TYPE OF DYEING: hank dyed* *CONSTRUCTION: Worsted yarns* *KNOTS: Splicer* *PACKAGING: Cones of about 1kg* *PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*): *3/4* *The Teflon ® treatment surrounds each fibre with an invisible barrier: the weave withstands dry dirt and the absorption of liquid substances, whether water or oil based. Yarns that have been given this special permanent treatment can be considered water repellent to all effects. Teflon increases the stain resistance of a yarn considerably and protects it without altering the particular characteristics of the weave, while preserving its original appearance, feel, weight and breathability (while preventing any external humidity from penetrating inside the garment).* *Fibres treated in this way look perfect and offer an outstandingly high performance of mechanical strength and colour fastness.* *These characteristics remain intact even after 20 washes, whether the garment is washed in water or dry cleaned.*
IMPIEGO: Rett. Fin. 16-18 1 capo Cotton 30-33 gg 1 capo	***USE:*** *Flat machine 16-18 1ply* *FF Cotton 30-33 gg 1ply*
COLORI: Selezione colori mélange, super mélange ed uniti. Vedere cartella articolo Millennium	***COLOURS:*** *Selection of melange, super melange and solid colours. See Millennium colour card.*
QUANTITA' OTTIMALI: Colori pronti a partire da kg 1 Colli da 24 Kg. circa. Colori uniti o al campione: kg. 14-28-43-72-144-288-576 Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita.	***IDEAL QUANTITIES:*** *Available color starting from 1 kg each* *Cartons of approx. 24 Kg* *Solid custom colours: kg. 14-28-43-72-144-288-576.* *Extra charge according to our General Sales Conditions.*
SOLIDITA': COMFORMITA' NORMATIVA REACH: si COMFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) **In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine**	***FASTNESS:*** *REACH REGULATION COMPLIANCE: yes* *GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes* *(Category B products directly in contact with the skin)* ***In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering***
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	***FINISHING:*** *We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30°with softener for 2/3 minut es* *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *Press with little steam* *It is possible to dry clean or with hydrocarbons* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*

Teflon™ fabric water oil protector

STAGIONE **AUTUNNO-INVERNO 2020/21**

DATA RILASCIO: **03/06/2019**

MILLENNIUM ECOTEFLON
Nm. 2/60.000

COMPOSIZIONE: 100% lana merino ultrafine 120'S	***COMPOSITION:*** *100% 120'S ultrafine merino wool*
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): ¾ Il trattamento Eco Teflon ® circonda ogni fibra con una barriera invisibile, le maglie non assorbono i liquidi. Grazie a questo particolare trattamento permanente i filati possono essere considerati idrorepellenti a tutti gli effetti, proteggendo senza alterare, le caratteristiche specifiche della maglia, mantenendone l'aspetto estetico, la mano, il peso, il colore e la traspirabilità originari (non facendo penetrare l'umidità esterna all'interno del capo). La fibra così trattata risulta perfetta ed offre eccezionali performances di resistenza meccanica e solidità del colore. Queste caratteristiche restano inalterate anche dopo 20 lavaggi, sia ad umido che a secco.	***FEATURES:*** *TYPE OF DYEING: hank dyed* *CONSTRUCTION: Worsted yarns* *KNOTS: Splicer* *PACKAGING: Cones of about 1kg* *PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*)*: 3/4* *The Eco Teflon treatment surrounds each fibre with an invisible barrier and the garments do not absorb the liquid substances.* *Thanks to this special permanent treatment the yarn can be consider water repellent to all effects.* *Teflon increases the stain resistance, protects without altering the specific characteristics of garment while maintaining the original appearance, feel, weight, color and breathability, not allowing the outside moisture to penetrate inside the garment.* *Fibres treated in this way look perfect and offer an outstandingly high performance of mechanical strength and colour fastness.* *These characteristics remain intact even after 20 washes, whether the garment is washed in water or dry cleaned.*
IMPIEGO: Rett. Fin. 16-18 — 1 capo Cotton 30-33 gg — 1 capo	***USE:*** *Flat machine 16-18* — *1ply* *FF Cotton 30-33 gg* — *1ply*
COLORI: Selezione colori mélange, super mélange ed uniti. Vedere cartella articolo Millennium	***COLOURS:*** *Selection of melange, super melange and solid colours. See Millennium colour card.*
QUANTITA' OTTIMALI: Colori pronti a partire da kg 1 Colli da 24 Kg. circa. Colori uniti o al campione: kg. 14-28-43-72-144-288-576 Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita.	***IDEAL QUANTITIES:*** *Available color starting from 1 kg each* *Cartons of approx. 24 Kg* *Solid custom colours: kg. 14-28-43-72-144-288-576.* *Extra charge according to our General Sales Conditions.*
SOLIDITA': COMFORMITA' NORMATIVA REACH: si COMFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) **In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine**	***FASTNESS:*** *REACH REGULATION COMPLIANCE: yes* *GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes* *(Category B products directly in contact with the skin)* ***In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering***
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	***FINISHING:*** *We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30°with softener for 2/3 minut es* *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *Press with little steam* *It is possible to dry clean or with hydrocarbons* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*

Teflon™ superior water repellency

STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2020/21

DATA RILASCIO: 03/06/2019