



# VITTY

Nm 2/52



|   |  |
|---|--|
| <b>COMPOSIZIONE:</b> 100% (WV) lana merino extrafine  | <b>COMPOSITION:</b> 100% (WV) extrafine merino wool  |
| <b>CARATTERISTICHE:</b><br>TIPO DI TINTURA: in matasse<br>TIPOLOGIA: Filato pettinato<br>NODI: Splicer<br>CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.<br>PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3   | <b>FEATURES:</b><br>TYPE OF DYEING: hank dyed<br>CONSTRUCTION: Worsted yarns<br>KNOTS: Splicer<br>PACKAGING: Cones of about 1kg<br>PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3  |
| <b>IMPIEGO:</b><br>Rett. Fin. 14-16<br>FF Cotton 27-30-33 gg  | <b>USE:</b><br>Flat machine 14-16<br>FF Cotton 27-30-33 gg   |
| <b>COLORI:</b><br>Si possono tingere colori uniti a richiesta.  | <b>COLORS:</b><br>Custom-made colours can be dyed  |
| <b>QUANTITA' OTTIMALI:</b><br>Colori a pronti: a partire da 1 kg<br>Colli da 24 Kg. circa.<br>Colori uniti o al campione: kg. kg 6-9-12-16-24-33-40-50-60-73-84-100-150-168-300-336-600-670<br>Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.  | <b>IDEAL QUANTITIES:</b><br>Available colors: starting from 1 kgs each<br>Carton of approx 24 Kg.<br>Solid custom colors: kg. 6-9-13-16-24-33-40-50-60-73-84-100-150-168-300-336-600-670<br>Surcharges: will be added according to our general sales conditions.   |
| <b>SOLIDITA':</b><br>CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si<br>CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si<br>(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)<br><b>In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine</b>   | <b>FASTNESS:</b><br>REACH REGULATION COMPLIANCE: yes<br>GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes<br>(Category B products directly in contact with the skin)<br><b>In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering</b>  |
| <b>FINISSAGGIO:</b><br>Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:<br>effettuare un accurato prestiro<br>rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale<br>lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti.<br>Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri<br>Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente;<br>estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.<br>Stirare con poco vapore.<br>E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.<br>Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare | <b>FINISHING:</b><br>We suggest the following finishing:<br>Turn garments inside out<br>Pre-press<br>Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg<br>Wash in water at 25/30°with softener for 2/3 minutes<br>Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes<br>Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.<br>Press with little steam<br>It is possible to dry clean or with hydrocarbons<br>Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result |

## ETICHETTATURA



STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2020/21

DATA RILASCIO: 03/06/2019