# ABSOLUT
Nm 2/80

| | |
|---|---|
| **COMPOSIZIONE:** 100% (WV) lana merino ultrafine 160'S | ***COMPOSITION:*** *100%(WV) 160'S ultrafine merino wool* |
| **CARATTERISTICHE:**<br>TIPO DI TINTURA: in matasse<br>TIPOLOGIA: Filato pettinato<br>NODI: Splicer<br>CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.<br>PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4 | ***FEATURES:***<br>*TYPE OF DYEING: hank dyed*<br>*CONSTRUCTION: Worsted yarns*<br>*KNOTS: Splicer*<br>*PACKAGING: Cones of about 1kg*<br>*PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*)*: 3/4* |
| **IMPIEGO:**<br>Rett. Fin. 18-21 1 capo<br>Cotton 33-37-42 gg 1 capo | ***USE:***<br>*Flat machine 18-21 1ply*<br>*FF Cotton 33-37-42 gg 1ply* |
| **COLORI:**<br>Cartelle propria. Solo colori uniti<br>Si possono tingere colori uniti a richiesta. | ***COLOURS:***<br>*Own colour card. Solid colours only*<br>*Custom-made colours can be dyed* |
| **QUANTITA' OTTIMALI:**<br>Colori pronti: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa<br>Colori uniti o al campione: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600<br>Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita. | ***IDEAL QUANTITIES:***<br>*Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24*<br>*Solid custom colours: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600*<br>*Extra charge according to our General Sales Conditions.* |
| **SOLIDITA':**<br>CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si<br>CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si<br>(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)<br>**In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine** | ***FASTNESS:***<br>*REACH REGULATION COMPLIANCE: yes*<br>*GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes*<br>*(Category B products directly in contact with the skin)*<br>***In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering*** |
| **FINISSAGGIO:**<br>Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:<br>effettuare un accurato pre-stiro<br>rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale<br>lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 2/3 minuti.<br>Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri<br>Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.<br>Stirare con poco vapore.<br>È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.<br>Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare | ***FINISHING:***<br>*We suggest the following finishing:*<br>*Turn garments inside out*<br>*Pre-press*<br>*Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg*<br>*Wash in water at 25/30°with softener for 2/3 minut es*<br>*Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes*<br>*Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.*<br>*Press with little steam*<br>*It is possible to dry clean or with hydrocarbons*<br>*Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result* |



**STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE 2021**

**DATA RILASCIO: 03/01/2020**

# ABSOLUT
Nm 3/80

| | |
|---|---|
| **COMPOSIZIONE:** 100% (WV) lana merino ultrafine 160'S | ***COMPOSITION:*** *100%(WV) 160'S ultrafine merino wool* |
| **CARATTERISTICHE:**<br>TIPO DI TINTURA: in matasse<br>TIPOLOGIA: Filato pettinato<br>NODI: Splicer<br>CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.<br>PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4 | ***FEATURES:***<br>*TYPE OF DYEING: hank dyed*<br>*CONSTRUCTION: Worsted yarns*<br>*KNOTS: Splicer*<br>*PACKAGING: Cones of about 1kg*<br>*PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*)*: 3/4* |
| **IMPIEGO:**<br>Rett. Fin. 16 - 18 1 capo<br>Cotton 30-33 gg 1 capo | ***USE:***<br>*Flat machine 16 - 18 1ply*<br>*FF Cotton 30-33 gg 1ply* |
| **COLORI:**<br>Cartelle propria. Solo colori uniti<br>Si possono tingere colori uniti a richiesta. | ***COLOURS:***<br>*Own colour card. Solid colours only*<br>*Custom-made colours can be dyed* |
| **QUANTITA' OTTIMALI:**<br>Colori pronti: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa<br>Colori uniti o al campione: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600<br>Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita. | ***IDEAL QUANTITIES:***<br>*Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24*<br>*Solid custom colours: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600*<br>*Extra charge according to our General Sales Conditions.* |
| **SOLIDITA':**<br>CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si<br>CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si<br>(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)<br>**In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine** | ***FASTNESS:***<br>*REACH REGULATION COMPLIANCE: yes*<br>*GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes*<br>*(Category B products directly in contact with the skin)*<br>***In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering*** |
| **FINISSAGGIO:**<br>Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:<br>effettuare un accurato prestiro<br>rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale<br>lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 2/3 minuti.<br>Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri<br>Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.<br>Stirare con poco vapore.<br>E'possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.<br>Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare | ***FINISHING:***<br>*We suggest the following finishing:*<br>*Turn garments inside out*<br>*Pre-press*<br>*Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg*<br>*Wash in water at 25/30°with softener for 2/3 minut es*<br>*Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes*<br>*Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.*<br>*Press with little steam*<br>*It is possible to dry clean or with hydrocarbons*<br>*Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result* |



**STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE 2021**

**DATA RILASCIO: 03/01/2020**