



CASHMERE

Nm 2/28



| | |
|--|--|
| COMPOSIZIONE: 100%(WS) Cashmere | COMPOSITION: 100% (WS) Cashmere |
| CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: In fiocco o in matasse TIPOLOGIA: Filato Cardato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4 | FEATURES: <i>TYPE OF DYEING: Fiber dyed or hank dyed</i> <i>CONSTRUCTION: Woolen yarns</i> <i>KNOTS: Splicer</i> <i>PACKAGING: Cones of about 1kg</i> <i>PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3/4</i> |
| IMPIEGO: Rett.Fin 12 1 capo Cotton 21-24 gg 1 capo | USE: <i>Flat machine 12 1 ply</i> <i>Cotton 21-24 gg 1 ply</i> |
| COLORI: Cartella colori stock service | COLOURS: <i>Own shade card stock service</i> |
| QUANTITA' OTTIMALI: Colori stock service: a partire da 1 kg. Colli da circa kg.20. Colori a campione: Uniti tinti in matasse; Kg. 6-16-30-36-48-55-63-84-125-250. Tinti in fiocco kg. 40 minimo. Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita | IDEAL QUANTITIES: <i>Stock service colors: from 1 kg each</i> <i>Cartons of approx. Kg.20.</i> <i>Customer colors:</i> <i>Hank dyed solid shades; Kg. 6-16-30-36-48-55-63-84-125-250.</i> <i>Fiber dyed, minimum kg. 40.</i> <i>Surcharge: will be added according to our general sales conditions.</i> |
| SOLIDITA': CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine | FASTNESS: <i>REACH REGULATION COMPLIANCE: yes</i> <i>GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes</i> <i>(Category B products directly in contact with the skin)</i> In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering |
| FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: rapporto bagno pari a 30 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 35/40° con sapone per 1/2 minuti centrifugare 1/2 minuti a 800 giri lavare a 35/40° con ammorbidente per 3/5 minuti centrifugare 5/8 minuti a 800 giri asciugare in tumbler a 70/80° stirare con molto vapore Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare. | FINISHING: <i>We suggest the following finishing:</i> <i>Turn garments inside out</i> <i>Bath ratio equal to 30 liters of water for 1 kg</i> <i>Wash in water at 35/40°with soap for 1/2 minutes</i> <i>Spin dry at 800 cycles for 1 to 2 minutes</i> <i>Wash at 35/40°with softener for 3/5 minutes</i> <i>Spin dry at 800 cycles for 5 to 8 minutes</i> <i>Tumble dry at 70/80°</i> <i>Press with generous steam</i> <i>Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result</i> |
| ETICHETTATURA  | |
| STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE 2021 | |
| DATA RILASCIO: 03/01/2020 | |