



**GHIBLI**  
Nm 2/32



<b>COMPOSIZIONE:</b> 55% (WV) lana Merino extrafine 45% (CO) cotone	<b>COMPOSITION:</b> 55% (WV) extrafine merino wool 45% (CO) cotone
<b>CARATTERISTICHE:</b> TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4	<b>FEATURES:</b> TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed CONSTRUCTION: Worsted yarns KNOTS: Splicer PACKAGING: Cones of about 1kg PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3/4
<b>IMPIEGO:</b> Rett. Fin. 12-14                          1 capo Cotton 27-30-33 gg                        1 capo	<b>USE:</b> Flat machine 12-14                         1ply FF Cotton 27-30-33 gg                      1ply
<b>COLORI:</b> Cartelle propria con selezione di colori mélange e uniti Si possono tingere colori uniti a richiesta.	<b>COLOURS:</b> Own colour card with selected mélange and solid colours. Custom-made solid colours can be dyed.
<b>QUANTITA' OTTIMALI:</b> Colori disponibili a partire da 1 kg Collo ideale kg 24 circa <b>Colori uniti tinti in matasse:</b> kg. 6-12-18-36-120-240-480 <b>Colori uniti da componente;</b> kg 24-48-72-120-240-480 <b>Colori mélange:</b> a partire da kg 24 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita	<b>IDEAL QUANTITIES:</b> Available colors: starting from 1 kg each Standard box approximately kg 24 <b>Hanks dyed solid colors:</b> kg. 6-12-18-36-120-140-240-480 <b>Solid colors combined by component:</b> kg 24-48-72-120-240-480 <b>Mélange colors:</b> minimum 24 kg Extra charge according to our General Sales Conditions.
<b>SOLIDITA':</b> CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) <b>In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine</b>	<b>FASTNESS:</b> REACH REGULATION COMPLIANCE: yes GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes (Category B products directly in contact with the skin) <b>In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering</b>
<b>FINISSAGGIO:</b> Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla finezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	<b>FINISHING:</b> We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result

