



# KENT

Nm 2/18



<b>COMPOSIZIONE:</b> 100% (WV) Lana Merino fine	<b>COMPOSITION:</b> 100%(WV) Fine Merino Wool
<b>CARATTERISTICHE:</b> TIPO DI TINTURA: In fiocco o in matasse TIPOLOGIA: Filato Cardato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3	<b>FEATURES:</b> <i>TYPE OF DYEING: Fiber dyed or hank dyed</i> <i>CONSTRUCTION: Woolen yarns</i> <i>KNOTS: Splicer</i> <i>PACKAGING: Cones of about 1kg</i> <i>PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3</i>
<b>IMPIEGO:</b> Rett. Fin 7/8 1-capo	<b>USE:</b> Flat machine F 7/8 1-ply
<b>COLORI:</b> Cartella propria con selezione di colori stock service	<b>COLOURS:</b> Own shade card with selected colours in stock service
Colori stock service: a partire da kg. 1. Collo ideale: kg. 24 circa Colori non stock service: tinti in matasse: kg. 6-16-30-36-48-55-63-84-125-250 tinti fiocco: kg. 250 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	Stock service colors: starting from kg. 1 each Standard box: approx. Kg.24 Non stock service colors: hank dyed solid shades: kg. 6-16-30-36-48-55-63-84-125-250 fiber dyed: kgs. 250 Surcharge: will be added according to our general sales conditions.
<b>SOLIDITA':</b> CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)	<b>FASTNESS:</b> <i>REACH REGULATION COMPLIANCE: yes</i> <i>GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes</i> (Category B products directly in contact with the skin)
<b>PER RIGATURE:</b> in caso di rigatura a forte contrasto richiedere solidità specifica	<b>FOR STRIPES:</b> in case of stripes with high contrast colors we suggest ,to ask for special color fastness
<b>FINISSAGGIO:</b> Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: rapporto bagno pari a 30 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 35/40° con sapone per 1/2 minuti centrifugare 1/2 minuti a 800 giri lavare a 35/40° con ammorbidente per 3/5 minuti centrifugare 5/8 minuti a 800 giri asciugare in tumbler a 70/80° stirare con molto vapore Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare.	<b>FINISHING:</b> We suggest the following finishing: Turn garments inside out Bath ratio equal to 30 liters of water for 1 kg Wash in water at 35/40°with soap for 1/2 minutes Spin dry at 800 cycles for 1 to 2 minutes Wash at 35/40°with softener for 3/5 minutes Spin dry at 800 cycles for 5 to 8 minutes Tumble dry at 70/80° Press with generous steam Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result
<b>ETICHETTATURA</b> 	
<b>STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE 2021</b>	<b>DATA RILASCIO: 03/06/2020</b>