



**ORIGINAL**  
Nm 2/48.000  
**Metal Free**  
**Recycled Polyamide**

<p><b>COMPOSIZIONE:</b> 60% (WV) lana merino fine 40% Recycled polyamide</p>	<p><b>COMPOSITION:</b> 60% (WV) fine merino wool 40% Recycled Polyamide</p>
<p><b>CARATTERISTICHE:</b> TIPO DI TINTURA: in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3</p>	<p><b>FEATURES:</b> <i>TYPE OF DYEING:</i> hank dyed <i>CONSTRUCTION:</i> Worsted yarns <i>KNOTS:</i> Splicer <i>PACKAGING:</i> Cones of about 1 kg <i>PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3</i></p>
<p><b>IMPIEGO:</b> Rett. Fin. 14-16                               1 capo FF Cotton 27-30-33 gg                      1 capo</p>	<p><b>USE:</b> <i>Flat machine 14-16                               1 ply</i> <i>FF Cotton 27-30-33 gg                       1 ply</i></p>
<p><b>COLORI:</b> Cartella propria con selezione di colori uniti, si possono tingere colori uniti a richiesta.</p>	<p><b>COLOURS:</b> <i>Own color card with selected solid colors, custom solid colours can be dyed upon request.</i></p>
<p><b>QUANTITA' OTTIMALI:</b> Colori uniti a richiesta: kg. 6-9-16-24-30-40-60-70-100-150-300-600 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita</p>	<p><b>IDEAL QUANTITIES:</b> <i>colours: kg 6-9-16-24-30-40-60-70-100-150-300-600Solid custom-made</i> <i>Surcharges: will be added according to our general sales conditions.</i></p>
<p><b>SOLIDITA':</b> CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) <b>In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine</b></p>	<p><b>FASTNESS:</b> <i>REACH REGULATION COMPLIANCE: yes</i> <i>GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes</i> <i>(Category B products directly in contact with the skin)</i> <b><i>In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering</i></b></p>
<p><b>FINISSAGGIO:</b> Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare</p>	<p><b>FINISHING:</b> <i>We suggest the following finishing:</i> <i>Turn garments inside out</i> <i>Pre-press</i> <i>Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg</i> <i>Wash in water at 25/30°with softener for 2/3 minut es</i> <i>Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes</i> <i>Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.</i> <i>Press with little steam</i> <i>It is possible to dry clean or with hydrocarbons</i> <i>Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result</i></p>

**ETICHETTATURA**

