# CASHWOOL

Nm 1/30 – 1/48

| | |
|---|---|
| **COMPOSIZIONE:** 100% (WV) lana merino extrafine | ***COMPOSITION:*** *100% (WV) extrafine merino wool* |
| **CARATTERISTICHE:**<br>TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse<br>TIPOLOGIA: Filato pettinato<br>NODI: Splicer<br>CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca<br>PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3 | ***FEATURES:***<br>*TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed*<br>*CONSTRUCTION: Worsted yarns*<br>*KNOTS: Splicer*<br>*PACKAGING: Cones of about 1 kg*<br>*PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*)*: 3* |
| **IMPIEGO:**<br>Rett. Fin. 18 - 21 1 capo<br>FF Cotton 33-37-42 gg 1 capo | ***USE:***<br>*Flat machine 18 - 21 1 ply*<br>*FF Cotton 33-37-42 gg 1 ply* |
| **COLORI:**<br>Cartella colori stock service<br>Si possono tingere colori uniti a richiesta | ***COLOURS:***<br>*Own shade card stock service*<br>*Custom solid colors can be dyed upon request.* |
| **QUANTITA' OTTIMALI:**<br>colori a stock service a partire da 1 kg<br>Colli da 24 Kg. circa.<br>Colori uniti a richiesta: kg. .9-18-30-45- 70-100-160-320-630.<br>Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita. | ***IDEAL QUANTITIES:***<br>*Stock service colors starting from 1 kg each*<br>*Cartons of approx. 24 kg*<br>*Solid custom colors: kg. 9-18-30-45-70-100-160-320-630.*<br>*Surcharges: will be added according to our general sales conditions.* |
| **SOLIDITA':**<br>CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si<br>CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si<br>(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)<br><br>**PER RIGATURE: in caso di rigatura a forte contrasto richiedere solidità specifica** | ***FASTNESS:***<br>*REACH REGULATION COMPLIANCE: yes*<br>*GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes*<br>*(Category B products directly in contact with the skin)*<br><br>***FOR STRIPES: in case of stripes with high contrast colors we suggest ,to ask for special color fastness*** |
| **FINISSAGGIO:**<br>Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:<br>effettuare un accurato prestiro<br>rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale<br>lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 2/3 minuti.<br>Centrifugare 2/3 minuti a 800 giri<br>Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.<br>Stirare con poco vapore.<br>E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.<br>Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare | ***FINISHING:***<br>*We suggest the following finishing:*<br>*Turn garments inside out*<br>*Pre-press*<br>*Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg*<br>*Wash in water at 25/30°with softener for 2/3 minut es*<br>*Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes*<br>*Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.*<br>*Press with little steam*<br>*It is possible to dry clean or with hydrocarbons*<br>*Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result* |

**ETICHETTATURA**



**STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE 2020**

**DATA RILASCIO: 03/01/2019**

# CASHWOOL

Nm 2/30

| | |
|---|---|
| **COMPOSIZIONE:** 100% (WV) lana merino extrafine | ***COMPOSITION:*** *100% (WV) extrafine merino wool* |
| **CARATTERISTICHE:**<br>TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse<br>TIPOLOGIA: Filato pettinato<br>NODI: Splicer<br>CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca<br>PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3 | ***FEATURES:***<br>*TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed*<br>*CONSTRUCTION: Worsted yarns*<br>*KNOTS: Splicer*<br>*PACKAGING: Cones of about 1 kg*<br>*PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*)*: 3* |
| **IMPIEGO:**<br>Rett. Fin. 12-14 1 capo<br>FF Cotton 21-24-27 gg 1 capo | ***USE:***<br>*Flat machine 12-14 1 ply*<br>*FF Cotton 21-24-27 gg 1 ply* |
| **COLORI:**<br>Cartella colori stock service colori uniti, mélange e super mélange | ***COLOURS:***<br>*Own shade card stock service solid, mélange and super-mélange* |
| **QUANTITA' OTTIMALI:**<br>colori a stock service a partire da 1 kg<br>Colli da 24 Kg. circa.<br>Colori uniti a richiesta: kg. .9-18-30-45- 70-100-160-320-630.<br>Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita. | ***IDEAL QUANTITIES:***<br>*Stock service colors starting from 1 kg each*<br>*Cartons of approx. 24 kg*<br>*Solid custom colors: kg. 9-18-30-45-70-100-160-320-630.*<br>*Surcharges: will be added according to our general sales conditions.* |
| **SOLIDITA':**<br>CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si<br>CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si<br>(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)<br>**In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine** | ***FASTNESS:***<br>*REACH REGULATION COMPLIANCE: yes*<br>*GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes*<br>*(Category B products directly in contact with the skin)*<br>***In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering*** |
| **FINISSAGGIO:**<br>Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:<br>effettuare un accurato prestiro<br>rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale<br>lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 2/3 minuti.<br>Centrifugare 2/3 minuti a 800 giri<br>Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.<br>Stirare con poco vapore.<br>È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.<br>Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare | ***FINISHING:***<br>*We suggest the following finishing:*<br>*Turn garments inside out*<br>*Pre-press*<br>*Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg*<br>*Wash in water at 25/30°with softener for 2/3 minut es*<br>*Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes*<br>*Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.*<br>*Press with little steam*<br>*It is possible to dry clean or with hydrocarbons*<br>*Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result* |

**ETICHETTATURA**



**STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE 2020**

**DATA RILASCIO: 03/01/2019**

# CASHWOOL

Nm 2/36

| | |
|---|---|
| **COMPOSIZIONE:** 100% (WV) lana merino extrafine | ***COMPOSITION:*** *100% (WV) extrafine merino wool* |
| **CARATTERISTICHE:**<br>TIPO DI TINTURA: in tops e in matasse<br>TIPOLOGIA: Filato pettinato<br>NODI: Splicer<br>CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.<br>PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3 | ***FEATURES:***<br>*TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed*<br>*CONSTRUCTION: Worsted yarns*<br>*KNOTS: Splicer*<br>*PACKAGING: Cones of about 1kg*<br>*PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*)*: 3* |
| **IMPIEGO:**<br>Rett. Fin. 12-14 1 capo<br>FF Cotton 21-24-27 gg 1 capo | ***USE:***<br>*Flat machine 12-14 1 ply*<br>*FF Cotton 21-24-27 gg 1 ply* |
| **COLORI:**<br>Selezione colori mélange, super mélange ed uniti. Vedere cartella CASHWOOL 2/30 | ***COLORS:***<br>*Selection of melange, super melange and solid colours. See CASHWOOL 2/30 colour card.* |
| **QUANTITA' OTTIMALI:**<br>Colori pronti: service a partire da kg 1<br>Colli da 24 Kg. circa.<br>Colori uniti o al campione: kg. .9-18-30-45- 70-100-160-320-630.<br>Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita. | ***IDEAL QUANTITIES:***<br>*Available colors: starting from 1kgs each*<br>*Cartons of approx. 24 kg*<br>*Solid custom colors: kg. 9-18-30-45-70-100-160-320-630.*<br>*Surcharges: will be added according to our general sales conditions.* |
| **SOLIDITA':**<br>CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si<br>CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si<br>(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)<br>**In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine** | ***FASTNESS:***<br>*REACH REGULATION COMPLIANCE: yes*<br>*GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes*<br>*(Category B products directly in contact with the skin)*<br>***In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering*** |
| **FINISSAGGIO:**<br>Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:<br>effettuare un accurato prestiro<br>rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale<br>lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 2/3 minuti.<br>Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri<br>Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.<br>Stirare con poco vapore.<br>E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.<br>Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare | ***FINISHING:***<br>*We suggest the following finishing:*<br>*Turn garments inside out*<br>*Pre-press*<br>*Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg*<br>*Wash in water at 25/30°with softener for 2/3 minut es*<br>*Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes*<br>*Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.*<br>*Press with little steam*<br>*It is possible to dry clean or with hydrocarbons*<br>*Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result* |

**ETICHETTATURA**



**STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE 2020**

**DATA RILASCIO: 03/01/2019**

# CASHWOOL

Nm 2/48

| | |
|---|---|
| **COMPOSIZIONE:** 100% (WV) lana merino extrafine | ***COMPOSITION:*** *100% (WV) extrafine merino wool* |
| **CARATTERISTICHE:**<br>TIPO DI TINTURA: in tops in matasse<br>TIPOLOGIA: Filato pettinato<br>NODI: Splicer<br>CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.<br>PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3 | ***FEATURES:***<br>*TYPE OF DYEING: tops dyed and hank dyed*<br>*CONSTRUCTION: Worsted yarns*<br>*KNOTS: Splicer*<br>*PACKAGING: Cones of about 1kg*<br>*PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*)*: 3* |
| **IMPIEGO:**<br>Rett. Fin. 14-16 1 capo<br>FF Cotton 27-30-33 gg 1 capo | ***USE:***<br>*Flat machine 14-16 1 ply*<br>*FF Cotton 27-30-33 gg 1 ply* |
| **COLORI:**<br>Selezione colori mélange, super mélange ed uniti. Vedere cartella CASHWOOL 2/30 | ***COLORS:***<br>*Selection of melange, super melange and solid colours. See CASHWOOL 2/30 colour card.* |
| **QUANTITA' OTTIMALI:**<br>Colori a pronti: a partire da 1 kg<br>Colli da 24 Kg. circa.<br>Colori uniti o al campione: kg. .9-18-30-45-70-100-160-320-630.<br>Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita. | ***IDEAL QUANTITIES:***<br>*Available colors: starting from 1 kgs each*<br>*Carton of approx 24 Kg.*<br>*Solid custom colors: kg. 9-18-30-45-70-100-160-320-630.*<br>*Surcharges: will be added according to our general sales conditions.* |
| **SOLIDITA':**<br>CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si<br>CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si<br>(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)<br>**In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine** | ***FASTNESS:***<br>*REACH REGUALATION COMPLIANCE: yes*<br>*GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes*<br>*(Category B products directly in contact with the skin)*<br>***In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering*** |
| **FINISSAGGIO:**<br>Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:<br>effettuare un accurato prestiro<br>rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale<br>lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 2/3 minuti.<br>Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri<br>Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.<br>Stirare con poco vapore.<br>E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.<br>Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare | ***FINISHING:***<br>*We suggest the following finishing:*<br>*Turn garments inside out*<br>*Pre-press*<br>*Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg*<br>*Wash in water at 25/30°with softener for 2/3 minut es*<br>*Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes*<br>*Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.*<br>*Press with little steam*<br>*It is possible to dry clean or with hydrocarbons*<br>*Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result* |

**ETICHETTATURA**



**STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE 2020**

**DATA RILASCIO: 03/01/2019**