# DRAGON COMFORT

Nm 26.000

| | |
|---|---|
| **COMPOSIZIONE: 95**% seta (SE)-5% poliestere PBT (PL) | ***COMPOSITION: 95****% silk (SE)-5% poliestere(PL)* |
| **CARATTERISTICHE:**<br>TIPO DI TINTURA: in matasse<br>TIPOLOGIA: Filato pettinato<br>NODI: Splicer<br>CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.<br>PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4 | ***FEATURES:***<br>*TYPE OF DYEING: hank dyed*<br>*CONSTRUCTION: Worsted yarns*<br>*KNOTS: Splicer*<br>*PACKAGING: Cones of about 1kg*<br>*PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*)*: 3/4* |
| **IMPIEGO:**<br>Rett. Fin. 14-16 1 capo<br>Cotton 27-30-33 gg 1 capo | ***USE:***<br>*Flat machine 14-16 1ply*<br>*FF Cotton 27-30-33 gg 1ply* |
| **COLORI:**<br>Cartella propria con selezione di colori uniti<br>Si possono tingere colori uniti a richiesta. | ***COLOURS:***<br>*Own colour card with selected solid colours*<br>*Custom-made colours can be dyed.* |
| **QUANTITA' OTTIMALI:**<br>Colori pronti a partire da 1 kg<br>Collo ideale kg 20 circa<br>Colori uniti o al campione: kg.6-16-30-42-63-84-126-252<br>Supplementi: previsti dalle nostre condizioni generali di vendita | ***IDEAL QUANTITIES:***<br>*Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 20*<br>*Solid custom colors: 6-16-30-42-63-84-126-252 kg*<br>*Surcharge will be asked according to our General Sales Conditions.* |
| **SOLIDITA':**<br>**A causa della composizione del filato le solidità GB 18401 (Cina) non sono garantite.**<br>Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti.<br>Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine. | ***FASTNESS:***<br>***Due to the yarn composition the GB 18401 (Cina) are not guaranteed.***<br>*Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours.*<br>*Any other special fastness should be expressly requested.* |
| **FINISSAGGIO:**<br>Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:<br>effettuare un accurato prestiro<br>rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale<br>lavare in acqua a 25/30℃ con sapone per 1/2 minuti .<br>Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri<br>Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.<br>Stirare con poco vapore.<br>È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.<br>Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare | ***FINISHING:***<br>*We suggest the following finishing:*<br>*Turn garments inside out*<br>*Pre-press*<br>*Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg*<br>*Wash in water at 25/30°with soap for 1/2 minutes*<br>*Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes*<br>*Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.*<br>*Press with little steam*<br>*It is possible to dry clean or with hydrocarbons*<br>*Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result* |



**S**TAGIONE **PRIMAVERA-ESTATE 2020**

**D**ATA **R**ILASCIO: **03/01/2019**