RIBBON
Nm 3.700

COMPOSIZIONE: 100% (SE) seta	***COMPOSITION:*** *100% (SE) silk*
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: A mano CONFEZIONE: Rocche da gr 500 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4 Trattandosi di un filato fantasia, è necessario considerare uno scarto macchina superiore ad un filato lineare.	***FEATURES:*** *TYPE OF DYEING: hank dyed* *CONSTRUCTION: Worsted yarns* *KNOTS: Hand made* *PACKAGING: Cones of about gr 500* *PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*): *3/4* *Due to the nature of the fancy yarns it is necessary to consider a greater wastage than classic yarns*
IMPIEGO: Rett. Fin. 3 1 capo	***USE:*** *Flat machine 3 1ply*
COLORI: Cartella propria con selezione di colori uniti Si possono tingere colori uniti a richiesta.	***COLOURS:*** *Own colour card with selected solid colours* *Custom-made solid color can be dyed.*
QUANTITA' OTTIMALI: È possibile produrre quantità da kg.6-12-24-36-48-60-72-100-120-132-144 Supplementi: previsti dalle nostre condizioni generali di vendita	***IDEAL QUANTITIES:*** *6-12-24-36-48-60-72-100-120-132-144 kg lots can be dyed;* *Surcharge: will be asked according to our General Sales Conditions.*
SOLIDITA': CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) **In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine**	***FASTNESS:*** *REACH REGULATION COMPLIANCE: yes* *GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes* *(Category B products directly in contact with the skin)* ***In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering***
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30℃ con ammorbidente per 1/2 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	***FINISHING:*** *We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30°with softner for 1/2 minute s* *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *Press with little steam* *It is possible to dry clean or with hydrocarbons* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*

STAGIONE **PRIMAVERA – ESTATE 2020**

DATA RILASCIO: **03/01/2019**