



**RAJA**

ZH02231

Nm 2/48 Tex 20x2

|   |  |
|---|--|
| <b>COMPOSIZIONE</b><br>70%(WV) Lana Merino superfine<br>30%(WS) Cashmere  | <b>COMPOSITION</b><br>70%(WV) Superfine Merino Wool<br>30%(WS) Cashmere  |
| <b>COLORI</b><br>Selezione di colori con servizio sul pronto sulla cartella<br><b>NEW CASHMERE</b><br>Solidità colori corrispondente alle norme Woolmark per maglieria esterna. Si sconsiglia l'uso in rigatura con colori forti e contrastanti.  | <b>COLOURS</b><br>Selected colours in stock service in <b>NEW CASHMERE</b> Shade card.<br>Colour fastness in conformity with Woolmark standards.<br>Stripes made with bright and contrasting colours are not recommended.  |
| <b>QUANTITA' OTTIMALI</b><br><b>Colori stock service:</b> a partire da 1 kg.<br>Colli da circa kg.20<br>Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi.<br><b>Colori non stock service:</b><br>uniti tinti in matasse, kg. 6-16-30-36-48-55-63-84-125-250.<br>Tinti in fiocco kg.120 minimo.<br>Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita.   | <b>IDEAL QUANTITIES</b><br><b>Stock service colours:</b> from 1 kg. up<br>Cartons of approx. Kg.20<br>A surcharge will be asked for cartons of inferior weight<br><b>Non stock service colours:</b><br>Hank dyed solid shades, kg. 6-16-30-36-48-55-63-84-125-250.<br>Fiber dyed, 120 kg. minimum<br>Surcharges according to our General Sales Conditions.   |
| <b>CARATTERISTICHE</b><br>Filato cardato in olio.<br>Il cashmere più pregiato e le finissime lane di Australia accuratamente scelte da abili esperti. I più alti standard qualitativi, raggiunti e migliorati con passione in oltre settanta anni di esperienza e continuo perfezionamento tecnologico nella produzione di filati per maglieria.  | <b>FEATURES</b><br>Woollen yarn in oil.<br>Cashmere from the noblest origins and the finest Australian wools selected by discerning experts. The highest quality standards, achieved and improved in over seventy years of experience and continued technological perfection in the spinning of knitwear yarns.  |
| <b>IMPIEGO</b><br>Rett. E 14    Cotton 24gg    1-capo   | <b>USE</b><br>Flat machine E 14    Cotton 24gg    1-ply  |
| <b>FINISSAGGIO</b><br>Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:<br>acqua con durezza non superiore a 5°francesi, PH 5,5, temperatura non superiore a 30°C;<br>rapporto bagno pari a 20 litri di acqua per ogni kg. di materiale;<br>lavaggio con sapone follante, risciacquo, lavaggio con ammorbidente;<br>centrifugatura accurata fino a completa estrazione dell'acqua;<br>breve asciugatura in tumbler, senza essiccare;<br>finire stirando con abbondante vapore.<br>N.B. Colori diversi necessitano di tempi di follatura diversi e non possono essere follati congiuntamente; maglie di identico colore ma di diversa finezza debbono essere follate separatamente.<br>Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare. | <b>FINISHING</b><br>We suggest treatment on the reverse of the garment as follows:<br>Water hardness not over 5°French, PH 5,5, temperature not over 30°C;<br>Bath ratio 20 litres water for each kg. material;<br>Wash with a finishing detergent, rinse, wash with softener;<br>Spin dry very well to complete water extraction;<br>Tumble dry briefly, without over dry;<br>steam-press thoroughly.<br>N.B. Different colours require different finishing times and cannot be treated together; garment with same colours but with different weight may be treated separately.<br>The final result is considerably affected by the knitting pitch of garment and the type of machine used, it is very important to do one's own test until the desired handle is reached. |
| <b>ETICHETTATURA</b>  | <b>LABELLING</b>   |
|   |  |

STAGIONE: AUTUNNO INVERNO 2015 2016

DATA RILASCIO: 24/06/2014

Documento Approvato