



VELLO
Z31711 Z31712
Nm 3000 Tex 333

COMPOSIZIONE 87% (WV) lana extrafine 5% (WS) cashmere 8% (PA) poliammide	COMPOSITION 87% (WV) extrafine wool 5% (WS) cashmere 8% (PA) polyamide
COLORI Cartella propria. Si possono tingere colori uniti a richiesta. <i>I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i>	COLOURS Own colour card. Solid Custom colours can be dyed. <i>Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colours may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.</i>
QUANTITA' OTTIMALI Colli da circa Kg 20 Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi Colori uniti per cliente Kg 65-85-125-250. E' possibile produrre quantità di 6-16-30-40 kg con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita	IDEAL QUANTITIES Cartons of approx. 20 Kg A surcharge will be asked for carton of inferior weight. For solid custom colours kg 65-85-125-250. 6-16-30-40 kg lots can be dyed; a surcharge will be asked according to our General Sales Conditions..
CARATTERISTICHE Filo Bouclé dall'effetto chiné con aspetto marmorizzato, gonfio, morbidissimo e vaporoso, senza peso.	FEATURES A two colour marble-like bouclé yarn. The garment will be weightless, fluffy, and soft.
IMPIEGO Rett. Fin. 5-3 1 capo Per ottenere buoni risultati è necessario operare con le tensioni dei guidafili al minimo possibile, regolando la chiusura della maglia in modo da non sollecitare troppo il filato.	USE Flat machine 5-3 1 ply To get the best from the yarn knit using the lowest yarn guide tension. Find the right machine regulation in order not to pull the yarn too much during knitting.
FINISSAGGIO Si consiglia una breve follatura 2-3 minuti in acqua tiepida 35°C con ammorbidente. Finire stirando con abbondante vapore.	FINISHING A short 2-3 min. milling in warm water at 35°C with softener is recommended. Give generous steam
ETICHETTATURA	LABELLING



STAGIONE: AUTUNNO INVERNO 2015 2016

Documento Approvato

DATA RILASCIO: 24/06/2014